

# 蒸养剂 慕湖

产品名称	蒸养剂 慕湖
公司名称	北京慕湖建材销售有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	型号:MNC-B 品牌:慕湖
公司地址	北京市怀柔区青春路61号院1号楼3层0312
联系电话	010-69643262 13811501189

## 产品详情

型号 MNC-B 品牌 慕湖  
mnc - b型蒸养剂hardening accelerating and water reducing admixture

一、用途本剂专门用于混凝土预制构件。用于蒸汽养护的混凝土时，可以取消静停，直接升温。可以大大缩短蒸养时间（约50%）或降低蒸养温度；用于自然养护时，可以提早拆模，缩短养护时间。掺加本剂时还可以降低水泥用量或利用较低标号水泥。因而，使用本剂可以提高产量，节省能源，节约开支。二、执行标准：gb 8076 - 1997三、用量与用法1、掺量：

代号	产品型号	使用温度	掺量c × %	包装规格kg/包
1008	mnc-b型蒸养剂	-5	1.8	1.8
1009	mnc-cb型防冻蒸养剂	-15	2.8	2.8

2、本剂为粉状。用法：干掺，无需配成溶液。把石子、砂子、水泥依次投入料斗后，把本剂撒在料斗里的水泥中。搅拌时间 3min。浇筑与振捣等项操作与不掺外加剂的混凝土相同。四、性能及特点1、非引气，非缓凝，掺本剂的混凝土减水率高（18%），含气量小（1.9%），早期强度高（f1 160%，f3 150%，f7 145%）。对钢筋无锈蚀作用。蒸养时，混凝土应具有必要的结构强度才能升温，蒸养制度应通过试验确定。2、mnc-cb型混凝土防冻蒸养剂，属非引气、非缓凝型早强高效减水剂类，蒸养适应性好，可缩短50%蒸养时间，注意砼升温速度不超过20~25 /h。抗-15，既蒸养又防冻。五、贮运及包装1、搬运时注意防潮、防破损。存放在干燥通风处，以防受潮结块。结块后不影响使用效果，但必须粉碎并通过0.63mm的筛后方可使用。2、贮存期：3年。六、部分试样参考数据

编号	掺比 (c × %)	用水量 (g)	塌落度 (mm)	减水率 (%)	抗压强度 (mpa) / 抗压强度比 (%)			
					1d	3d	7d	28d
0312 基准	0	2680	78	—	3.78/100	12.95/100	18.50/100	22.33/100
0312b	1.8	2145	75	20.0	8.26/218.5	25.59/197.6	30.24/163.5	35.18/157.5
0315unf	0.75	2180	77	18.7	7.19/190.	20.95/161	27.07/146	33.48/149

					2	.7	.3	.9
0316unf	0.75	2130	88	20.5	7.17/189.	22.04/170	26.84/145	30.95/138
					7	.2	.1	.6
0311uak	0.75	2225	81	17.0	6.03/159.	19.95/154	25.87/139	31.90/142
					6	.0	.8	.8