

# 批发防火耐候型PVC浪板

产品名称	批发防火耐候型PVC浪板
公司名称	北京福慧航金属结构加工厂
价格	.00/个
规格参数	材质:PVC 产地:广东 品牌:红波、科特龙
公司地址	北京市顺义区北小营镇北府村府兴路47号
联系电话	86 010 60489259 13911755931

## 产品详情

材质	PVC	产地	广东
品牌	红波、科特龙	规格	0.83m、
用途	厂房、仓库、车棚		

本产品是以聚氯乙烯树脂pvc为主要原料，辅以uv抗紫外线剂和其它化工原料，经科学配比，用先进的工艺技术制成。红波pvc防腐浪板为通体材料，颜色一致，具有良好的防火性、防腐性、耐候性，不含石棉成份，颜色鲜艳，环保健康。产品规格

说明：长度可订做

适用于：

厂房、仓库、车棚、农贸市场、公路围板、阳台、隔热棚等领域。

产品特性：防火性—氧指数oi 32，属难燃材料；防腐性—耐化学腐蚀，比锌板寿命长3倍以上；强韧性—抗冲击、抗拉伸、不易脆裂；耐候性—由于材质中加入uv抗紫外线剂，故产品能真正起到抗紫外线照射，寿命特长；低噪音—下雨时噪音特低，比金属屋面板的噪音降低30db以上；轻便性—安装、搬运容易，省时省力；美观性—色泽亮丽，鲜艳多彩；环保性—不含石棉成份，绝无致癌等物质释放。

典型性能指标

性能	测试方法	条件	单位	指标
比重	jc/t 562-1994		g/cm <sup>3</sup>	1.45-1.65
热变形温度	astm d-648	1.82mp	° c	61-67
使用温度范围			° c	-20至+50
导热系数	astm c-177		w/m ° c	0.16
热膨胀系数	astm d-696		cm/cm/ ° c	6.3e-05

强度	iso 6603/1	2mm板材		45-60
屈服拉伸强度	astm d-638	10mm/ min	mpa	52-66
断裂拉伸强度	astm d-638	10mm/ min	mpa	39-53
屈服延伸率	astm d-638	10mm/ min	%	3
断裂延伸率	astm d-638	10mm/ min	%	140-160
弹性模量	astm d-638	1mm/ min	mpa	2700
弯曲强度	astm d-790	1mm/ min	mpa	90-100
弯曲模量	astm d-790	1mm/ min	mpa	2200
洛氏硬度	astm d-785		洛氏	105-115
挠度	jc/t 562-1994	支撑跨度800mm， 载荷40kg	mm	32
氧指数	jc/t 562-1994			43

~~~~~

~~~~~产品说明:

本产品是以聚氯乙烯树脂pvc为主要原料，辅以uv抗紫外线剂和其它化工原料，经科学配比，用先进的工艺技术制成。红波pvc防腐浪板为通体材料，颜色一致，具有良好的防火性、防腐性、耐候性，不含石棉成份，颜色鲜艳，环保健康。

产品特性：防火性—氧指数oi 32，属难燃材料；防腐性—耐化学腐蚀，比锌板寿命长3倍以上；强韧性—抗冲击、抗拉伸、不易脆裂；耐候性—由于材质中加入uv抗紫外线剂，故产品能真正起到抗紫外线照射，寿命特长；低噪音—下雨时噪音特低，比金属屋面板的噪音降低30db以上；轻便性—安装、搬运容易，省时省力；美观性—色泽亮丽，鲜艳多彩；环保性—不含石棉成份，绝无致癌等物质释放。

~~~~~

说明：长度可订做

适用于：

厂房、仓库、车棚、农贸市场、公路围板、阳台、隔热棚等领域。

~~~~~

~~~~~

### 公司介绍

本厂创建于2003年，现座落在美丽富饶北京市顺义区北小营镇北府村，本厂以优质的pvc防腐瓦，平改坡屋顶瓦，弧形塑钢瓦等等的产品质量，居同行领先水平，享有良好企业信誉，以设计、生产、加工、安装、通销网络体系和专业一条龙服务。特别对化工企业如：化肥厂、盐厂、碱厂等、防腐生产厂房，库房、罩棚、现场施工按装，具有一定的技术经验，受很多化工厂企业的好评，本厂以质量求生存，以信誉求发展，真诚为各界朋友服务。

