

LG PC/ABS HR5007A GN5001RFH LG系列

产品名称	LG PC/ABS HR5007A GN5001RFH LG系列
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	15618935162

产品详情

PC/ABS是屬於無定型的熱塑性聚合物, 是PC和ABS的共混物.PC/ABS GP-5001AF

韩国LG特性：高沖擊強度和缺口衝擊強度。高剛性。高耐熱性, 維卡軟化溫度VST/B

120高可达136 。優良的尺寸穩定性。低翹曲。低收縮率。良好的光穩定性.良好的成型性能。PC/ABS GP-5001AF 韩国LG化学和物理特性:PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种混合材料还显示了优异的流动特性。收缩率在0.5%左右。PC/ABS GP-5001AF 韩国LG特点：(1)综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好。(2)与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理。(3)有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。(4)流动性比HIPS差一点,比PMMA、PC好,柔韧性好.广州LG PC/ABS GP-5001AF注塑模工艺条件:干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110 ，2~4小时。熔化温度：230~300 。模具温度：50~100 。注射压力：取决于塑件。注射速度：尽可能地高。