

山东环氧富锌底漆厂家执行HG/T3668-2020标准

产品名称	山东环氧富锌底漆厂家 执行HG/T3668-2020标准
公司名称	济宁市漆彩化工涂料有限公司
价格	14.50/千克
规格参数	品牌:佰丽安 产地:山东济宁 执行标准:HG/T3668-202
公司地址	济宁高新区洸河街道办事处新元路88号宁泰集团203号厂房
联系电话	18375470060

产品详情

山东环氧富锌底漆执行HG/T3668-2020标准

我公司是一家集科研、生产、技术推广、商贸于一体的大型防腐涂料、防腐漆生产厂家于2013年成功通过ISO9001国际质量体系认证。

环氧漆组成：该产品是由环氧树脂，有机溶剂，助剂，锌粉等组成成份

一，固化剂为成分二，两组份分装供应。

环氧漆特性：该产品防腐性能优异、机械性能好、附着力强，具有导电性和阴极保护作用，可用作车间预涂底漆，不影响焊接性能，此产品也可作为防锈底漆使用。

环氧漆用途：主要用于桥梁、船舶、海上石油钻井平台、港湾设备及一切喷砂后的底材。

施工参考：

1、基材表面建议采用喷砂除锈，除锈等级应达到GB/T8923

2、规定的Sa2.5级；施工条件受限制时，可采用手工除锈（应达到St3级）或化学除锈。经处理的表面应无油污、无锈迹、无杂物，干燥清洁并及时涂装，粗糙度达到40~70微米。喷砂后的4小时内必须涂漆。底材温度须高于露点以上3℃，相对湿度须大于50%；该漆可喷涂、刷涂或滚涂。若粘度过大可用专用稀释剂稀释至施工粘度即可，切勿乱用稀释剂。

2、由于锌粉比重较大，易沉淀，使用前应用电动工具将漆的沉淀物彻底搅拌后，按比例加入固化剂再充分搅拌，并放置10分钟后使用。为避免锌粉沉淀，施工时应不断搅拌。配好的漆应在6小时内尽快用完，以免时间过长胶化而浪费。