

乌兰察布耐高温中温玻璃鳞片胶泥

产品名称	乌兰察布耐高温中温玻璃鳞片胶泥
公司名称	廊坊镕坤环保科技有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	品牌:镕坤 产地:河北廊坊大城县 规格:25kg/桶
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡十里湾村
联系电话	17331609562

产品详情

环氧玻璃鳞片涂料：

由环氧树脂、玻璃鳞片、颜料、固化剂、助剂和溶剂等组成的一种涂料。适用于腐蚀条件较恶劣的钢管、各种钢结构、储罐、容器防腐。以及环保项目中的烟气脱硫、脱硝、除尘设备及烟道的内衬层。也适用于各种混凝土结构的防腐、防渗漏及作为耐磨、防滑层。

适用场所：

- 1、发电厂、冶炼厂、化肥厂等烟道气较苛刻环境条件下钢结构、混凝土建(构)筑物的衬里；
- 2、中等腐蚀强度以下的液相介质设备、管道、贮槽的内外表面防护；
- 3、与玻璃钢(FRP)复合使用效果更佳，如用于高速金属叶轮；
- 4、发电厂、冶炼厂、化肥厂等制、环境与设备；
- 5、海洋设施浪溅区，气、液、固三相交替腐蚀的苛刻环境。

环氧玻璃鳞片涂料主要特点：

- 1、优良的附着力和耐久性、耐腐性及抗冲击性能。
- 2、具有优良的耐水性、耐盐水性、耐油性、耐碱性及一定程度的耐酸性。
- 3、固体份含量高，可作为厚膜涂料使用，耐溶剂性好。
- 4、组分中含有大量玻璃鳞片。成膜后屏蔽性强，能有效阻止腐蚀介质的渗透，达到隔离防锈目的。

5、耐候性较差。

环氧玻璃鳞片涂料技术指标：

干燥时间

表干(25) 4 hr

实干(25) 24 hr

附着力(划格法，级) 1

柔韧性，mm 4

冲击强度，Kg · cm 50

耐酸性(25%H₂SO₄，30天) 不起泡，不脱落

耐碱性(25%NaOH₄，30天) 不起泡，不脱落

固体含量(甲、乙混合) 78%

测试干膜厚度 45 ± 5mm

理论用量 200g/m

闪点 27