

防火板-利迪UV水泥纤维板-建筑建材-新型建材-LD-M43杭布

产品名称	防火板-利迪UV水泥纤维板-建筑建材-新型建材-LD-M43杭布
公司名称	台州市阿尔发建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:2000 以上 () 产地:浙江台州 品牌:利迪
公司地址	三门县浦坝港镇沿赤 (浙江三门沿海工业城)
联系电话	13968621337 18857619875

产品详情

耐火温度	2000 以上 ()	产地	浙江台州
品牌	利迪	产品类别	防火板
材质	水泥纤维板	导热系数 (常温)	0.03
等级	A级	抗弯强度	20.6MPa
芯材	水泥纤维	形态	层状
形状	长方形	规格	1220*2440 (mm)

“利迪”uv防火板采用高压水泥纤维板为基材，表面经特殊uv漆处理而成。基材板的主要成份为水泥、纤维、纤维素、石英砂、石晶体,防火达国家a1级标准；astme84检测结果为0，远低于最低标准25；表面uv漆燃烧百分百不产生烟雾，astme84检测结果为5，远低于最低标准25。100%不含石棉、甲醛、苯等有害物质。产品标准尺寸为1.22m×2.44m，厚度6mm，质量30kg。表面花色以大理石纹、木纹为主，花纹仿真度达99%。“利迪”板主要应用于室内墙面,隔墙以及天花板装饰，安装方式有铝合金条嵌装和专用ab胶干挂。由于“利迪”板的轻质以及花纹的高仿真度，产品安装十分便捷，可取代传统的油漆装饰。较大理石，“利迪”板具有价格优势；较瓷砖，“利迪”具有尺寸优势，是当代室内装修的理想选择。

项目(item)	单位(unit)	结果(result)	标准(standard)
密度(density)：	g/cm3	1.6	1.4
光照测试 (weathering test)		4	3
抗折强度(flexural strength)气干(dry)	mpa	19.5	>=18
抗折强度(flexural strength)饱水(saturated)	mpa	16.5	>=14
吸水率(water absorption)	%	19.6	
湿涨率(wet expansion)	%	0.176	

