

济宁环氧底漆 钢构网架聚氨酯配套面漆中灰色

产品名称	济宁环氧底漆 钢构网架聚氨酯配套面漆中灰色
公司名称	济宁市漆彩化工涂料有限公司
价格	23.60/件
规格参数	品牌:佰丽安 产地:济宁 是否可定制:是
公司地址	济宁高新区洸河街道办事处新元路88号宁泰集团203号厂房
联系电话	18375470060

产品详情

济宁环氧底漆 钢构网架聚氨酯配套面漆中灰色

国标环氧富锌底漆特征：无缝防尘,耐磨防滑,耐酸抗碱,防霉防水,清洁容易,保养简单,外观亮丽,施工简单

环氧富锌底漆*早是由于1934年发明,主要是由油料,树脂,颜色,等制成,主要分为装饰性地坪漆,重,耐重载地坪漆等。具有亮丽,真实,美观,耐磨,防水,防腐等特点。

环氧富锌底漆组成：该产品是由环氧树脂，有机溶剂，助剂，锌粉等组成成份

一，固化剂为成分二，两组份分装供应。

环氧富锌底漆特性：该产品防腐性能优异、机械性能好、附着力强，具有导电性和阴极保护作用，可用作车间预涂底漆，不影响焊接性能，此产品也可作为防锈底漆使用。

环氧富锌底漆用途：主要用于桥梁、船舶、海上石油钻井平台、港湾设备及一切喷砂后的底材。

施工参考：

1、基材表面建议采用喷砂除锈，除锈等级应达到GB/T8923

2、规定的Sa2.5级；施工条件受限制时，可采用手工除锈（应达到St3级）或化学除锈。经处理的表面应无油污、无锈迹、无杂物，干燥清洁并及时涂装，粗糙度达到40~70微米。喷砂后的4小时内必须涂漆。底材温度须高于露点以上3℃，相对湿度须大于50%；该漆可喷涂、刷涂或滚涂。若粘度过大可用专用稀

释剂稀释至施工粘度即可，切勿乱用稀释剂。

2、由于锌粉比重较大，易沉淀，使用前应用电动工具将漆的沉淀物彻底搅拌后，按比例加入固化剂再充分搅拌，并放置10分钟后使用。为避免锌粉沉淀，施工时应不断搅拌。配好的漆应在6小时内尽快用完，以免时间过长胶化而浪费。

环氧富锌底漆配套方案

室内钢结构

环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+环氧面漆

室外钢结构，重防腐领域

环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+氟碳面漆/聚硅氧烷面漆

室外钢结构，一般防腐领域

环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+丙烯酸聚氨酯面漆

环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+氯化橡胶面漆

为什么环氧富锌底漆配套中间漆和面漆使用？

底漆：一般都起到防腐防锈作用，增强与基材附着力的效果。

中间漆：一般配套使用可增加漆膜厚度，防锈性能佳，达到更好的涂装效果。

面漆：一般是起到防腐装饰的效果。

底漆、中间漆和面漆配套时用防腐效果更好，使用年限越长。