

咋诺斯水性单组份丙烯酸面漆/水性环氧地坪漆面漆

产品名称	咋诺斯水性单组份丙烯酸面漆/水性环氧地坪漆面漆
公司名称	湖北诗璐化工涂料股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:咋诺斯 规格型号:20kg/桶 产地:应城市
公司地址	湖北省应城市东马坊汉宜路
联系电话	0712-3515606 17710452101

产品详情

一、产品组成

水性单组份丙烯酸面漆由水性丙烯酸聚合物树脂、水性专用颜料、填料、助剂及去离子水等经精制加工而成。

二、产品特性

- 1、用水稀释，安全环保。
- 2、漆膜干燥快、附着力好。
- 3、单组份包装，施工方便。

三、应用领域

主要用于机械设备、建筑钢结构、化工管道、汽车底盘、汽车车桥、暖气片、散热器等工

件的防锈、防腐，是传统溶剂型轻防腐工业涂料的升级换代产品。

四、技术参数

项目	技术指标	
颜色	各种颜色	
光泽	哑光、半哑、有光	
膜厚	45-60um	
理论用量	4-5m ² /kg	
常温干燥	表干(25)	2h
	实干(25)	24h
烘烤干燥	80-100 , 30min	
铅笔硬度	HB	
柔韧性/mm	1	
耐冲击性, cm	50	
附着力, 级		
耐水性(25) , h	96h不起泡、不生锈, 允许轻微变色	
耐盐水性(25) , h		
耐人工气候老化性, h	500H不起泡、不开裂、不剥落	
贮存温度	5-30	
贮存期	6个月	

五、施工参考

1、施工前底材表面的油污、灰尘、铁锈等杂质应清理干净，不能有尘土，油污、锈迹和水分，建议作喷砂或抛丸处理;

2、施工前先格漆搅拌均匀.

应根据涂装工艺要求，加适量的清洁自来水稀释.用量在5-10%，推荐空气喷涂，也可刷涂或辊涂:

3、建议底漆、面漆各施工两道，每道间隔一般为24h(25)，施涂下一道时，应在上一道漆膜干燥后再施工;

4、严禁与油性物质接触，同时环境温度低于5 或湿度大于75%以上时，不能施工。

5、施工结束，所用器具应立即用清水冲洗，以防干固(若干固则需用有机溶剂清洗)，剩

余漆应密闭保存，若有结皮，影响使用，可在用前用200目丝网过滤。

6、贮存温度为5-30℃，置阴凉干燥处存放，防冻、防暴晒，保质期6个月。