

海虹老人牌厚浆环氧漆45880 海虹环氧云铁中间漆

产品名称	海虹老人牌厚浆环氧漆45880 海虹环氧云铁中间漆
公司名称	东莞市宏锦翔实业投资有限公司
价格	.00/L
规格参数	体积固含量:80% 比重:1.5-1.9
公司地址	东莞市东城区东城中路南81号辉煌商务大厦7楼D 22-D23
联系电话	0769-23362281-8003 13509205282

产品详情

老人牌厚浆环氧漆45880 固化剂95880 特

性“老人”牌厚浆环氧漆45880是一种双组份高固份环氧漆其漆膜坚韧,具有良好的湿润性耐磨耐矿物油耐海水性是低温固化型漆 用

途本品用于轮船外壳货舱及暴露甲板的修补和维护适用于大多数海洋轮船的修复 和补涂工作

在环氧配套中可作为厚浆底漆中间漆和/或面漆特别适合于中等至严重腐蚀大气

环境或使用于要求高固体份和每层都要求高漆膜厚度的场合

如室外暴露的环氧涂料外观可以接受本品可作为面漆 批

准经英国“纽卡斯尔职业健康协会”检测本品对谷物无害

根据1987年版英国标准bs476第七章本品属于1级材料耐火试验 在内表面积大于1000m²

时符合美国联邦条例关于运载干食物的175.300条款 本品已经获得了德国和丹麦ec类型的检验认证

使用温度干燥条件下最大120 见备注 物理参数 颜色/色号灰色/11480 – 绿色/40640 漆 面半光

体积固体含量% 80 1 理论涂布率4.0平方米/升(以200微米干膜厚计) 闪 点35 比

重1.4公斤/升 指 触 干约6小时(20) 完全固化7天(20) 挥发性有机化合物含量(v.o.c) 220克/升

另一种颜色红50630可供选择 施工说明 混合比率基料45889:固化剂95880=3:1(体积比)

施工方法无空气喷涂刷涂 稀 释 剂08450 08450 (最大用量)

根据用途稀释剂08450最大用量不超过5% 见备注 混合使用期1小时(20) 无空气喷涂 2小时(20) 刷涂

见“施工指导” 喷 孔0.43-0.58毫米 喷出压力25.0兆帕(无空气喷涂资料仅供参考,实用时可以调整)

工具清洗“老人”牌工具清洗剂99610或稀释剂08450 漆膜厚度干膜200微米(见备注) 湿膜275微米