

# 硅酮密封胶 玻璃胶 白色

产品名称	硅酮密封胶 玻璃胶 白色
公司名称	中山市三乡镇信驰防水补强工程部
价格	.00/个
规格参数	外观:白色 拉伸强度:0.60 (MPa) 伸长率:大于100 (%)
公司地址	中山市三乡镇君怡花园A1区7幢286号
联系电话	86 0760 86955938

## 产品详情

外观	白色	拉伸强度	0.60 (MPa)
伸长率	大于100 (%)	贮存期	9个月
产地	广东	品牌	金牛
固化条件	室温固化	固化时间	3 (h)
耐水性	密封		

### 硅酮密封胶(中性)

【简介】本产品是单组分、中性固化，专为玻璃、铝板幕墙和玻璃采光顶及金属结构工程的结构粘结密封而设计的硅酮结构密封胶，具有优异的结构粘结性能和耐气候老化性能，经过人工加速气候老化测试，密封胶的各项理化性能无明显变化。用胶枪将胶从密封胶筒中挤到需要粘结密封的部位，密封胶在室温下吸收空气中的水分，固化成弹性体，形成有效密封。

#### 【产品特性】

- 1、硅酮密封胶系列产品对多数建筑材料，如玻璃、阳极处理铝材、瓷砖、花岗岩、砖石、木材、钢铁及大部分塑料具有优异的粘结性。
- 2、单组分、中性固化，对金属、镀膜玻璃无腐蚀性。
- 3、优异的耐气候老化性能，耐老化、耐紫外线、耐臭氧、耐水。
- 4、耐高低温性能卓越，在-30 ~ 90 的范围内性能变化不大。
- 5、对大部分建筑材料具有优良的粘结性。
- 6、与其它中性硅酮胶具有良好的相容性。

### 【主要用途】

- 1.玻璃、铝板幕墙和玻璃采光顶及金属结构工程的结构粘结密封。
- 2.中空玻璃二道粘结密封。

### 【主要技术指标】

检测项目		指标
下垂度	垂直放置mm	3
	水平放置	不变形
挤出性, s		10
表干时间, h		3
硬度, hsa		20 ~ 60
23 时最大拉伸强度时伸长率, %		100
拉伸粘结性 mpa	标准条件	0.60
	90	0.45
	-30	0.45
	浸水后	0.45
	水—紫外线光照后	0.45
	粘结破坏面积, %	5
热老化	热失重, %	10
	龟裂	无
	粉化	无

### 【接口设计】

- 1、硅酮胶结构性接口设计必须由专业设计人员依据jgj102《玻璃幕墙工程技术规范》进行。
- 2、硅酮结构胶的接口必须能用一般标准的施工方法将胶打满。
- 3、接口设计必须能让结构胶与空气接触，以利固化，并在固化期间不得移动。