

专业植筋胶 植筋 金属类

产品名称	专业植筋胶 植筋 金属类
公司名称	中山市三乡镇信驰防水补强工程部
价格	33.00/支
规格参数	型号:植筋 粘合材料类型:金属类 树脂胶的分类:环氧树脂胶
公司地址	中山市三乡镇君怡花园A1区7幢286号
联系电话	86 0760 86955938

产品详情

型号	植筋	粘合材料类型	金属类
树脂胶的分类	环氧树脂胶	工作温度	28 ()
保质期	12 (个月)	执行标准	Q3301Q276189-2003

植筋胶

该产品力学性能通过国家质量检测中心检验，并获得中国建材工程建设推荐产品。

产品质量符合q3301q276189-2003标准的技术要求。

【产品性能】

- 1、混合型,高强,安全,无毒害。
- 2、高抗酸碱性，耐老化。
- 3、耐热性能好,常温下不发生蠕变。
- 4、湿度敏感度低。
- 5、抗老化，人工加速老化5000小时，无变化。
- 6、抗震性好。

【应用优点】

- 1、光滑,潮湿或大孔洞中,性能优异。

- 2、无膨胀应力固定,边间距小。
- 3、尤其适用于加固和改建工程。
- 4、建筑钢筋可达到最高承载力,效果相当于预留钢筋。
- 5、适用于所有建筑基材。
- 6、安装快速,迅速凝固,不影响施工进度。

【技术参数】

(配合螺杆使用)

螺杆直径	c30混凝土	m8	m10	m12	m16	m20	m24	m30
钻孔直径mm		10	12	14	18	24	28	35
钻孔深度mm		80	90	110	130	180	220	280
破坏拉力kn	5.8级钢	18.3	29.0	42.2	78.5	122.5	176.5	254.5
	8.8级钢304/316不锈钢	23.5	36.8	52.9	94.1	147.0	211.7	254.5
破坏剪力kn	5.8级钢	11.0	17.4	25.3	47.1	73.5	105.9	168.3
	8.8级钢	17.5	27.8	40.5	75.3	117.6	169.4	269.3
	304/316不锈钢	15.4	24.4	35.4	65.9	102.9	105.9	168.3
拉力kn		7.4	10.9	16.2	23.1	42.7	59.6	78.8
	5.8级钢	7.4	10.9	16.2	23.1	42.7	59.6	
剪力kn		7.7	12.1	17.7	33.0	51.4	74.2	117.8
	304/316不锈钢	8.3	13.1	19.0	35.3	55.2	44.2	

环境温度与固化时间表

基材温度	t _{gel}	t _{oure}
-5	1小时	30小时
0	40分	25小时
10	35分	24小时
20	30分	12小时
30	20分	8小时
40	12分	4小时

t_{gel} = 凝胶时间(可工作时间) t_{oure} = 固化时间