

TPE 德国胶宝 TC4FRN

产品名称	TPE 德国胶宝 TC4FRN
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	耐磨损:德国胶宝 抗紫外线:TC4FRN 耐候级:德国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

注:性能应明确 德国胶宝 TC4FRN-着色性-阻燃性-无卤防火-密封件弹性体额定值单位制测试方法	2.00
伸长率 2(断裂)	550
撕裂强度 3	13
压缩变形 4	
23 ° C, 72 hr	9.0
70 ° C, 24 hr	29

100 ° C, 24 hr	84
可燃性等级测试方法	V-0
挤塑温度值单位制	80.0
干燥时间	4.0
建议的大水分含量	0.020
料筒1区温度	160
料筒2区温度	190
料筒3区温度	220
口模温度	180 到 190