

# 管道用环氧煤沥青漆混凝土污水池防水船用黑色油漆

产品名称	管道用环氧煤沥青漆混凝土污水池防水船用黑色油漆
公司名称	廊坊镭坤环保科技有限公司
价格	5.00/千克
规格参数	品牌:镭坤 产地:河北廊坊大城县 规格:25kg/桶
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡十里湾村
联系电话	17331609562

## 产品详情

环氧煤沥青漆用途：该漆广泛用于水下钢结构和水泥构件的防腐防渗漏，地下管道及贮气柜下部水槽的防护；高温地区沿海、盐场的各种机械防腐；化工及其他管道的内外壁防腐。它还适用于长年潮湿环境或施工环境潮湿的底材表面及涂膜要求韧性较高的部件。其防腐性能优异，机械性能良好，因该漆中含片状云铁颜料与底漆配套后，可形成致密、坚实、不透水涂层，所以该漆具有较低的水气渗透性和优良的耐水性。环氧煤沥青油漆的双组份在搅拌混合后，固化较快，夏天温度高时，速度应更快些。钢铁结构，基材处理需要达到除锈标准Sa2.5级，或采取手工除锈，也可采取化学除锈，需要达到无油渍，无锈。环氧煤沥青油漆适用于性或有些浸于水下的钢构造、化工厂、污水处理池、炼油厂的埋地管道和钢质贮罐；埋设水泥构造、煤气柜内壁、底板、汽车底盘、水泥制品、煤矿矿井支架、矿山井下设备和海洋码头设备、木制品、水下构造、码头钢栏、供热管道、供水管道、供气管道、冷却水、石油管道等。可增加被涂表面的粘接，当涂刷垂直物体表面时，可校正涂料的下垂性及物理干燥（缺乏水分）性，减少刷痕，气孔，接缝及涂料的混浊。上面所说的是溶剂在涂料中所起的重要作用。

### 环氧煤沥青漆的涂装施工

- 1、管表面处理合格后，应尽快环氧煤沥青漆涂底漆。当空气湿度过大时，必须立即涂底漆。
- 2、底漆要求涂敷均匀、无漏涂、无气泡、无凝块，干膜厚度不应小于25 μm。

涂环氧煤沥青漆面漆和玻璃布对于普通级：在环氧煤沥青漆底漆表干后、固化前涂道面漆，面漆实干后、固化前涂后一道面漆，直至规定层数和厚度，如间隔太长，前道漆已完全固化，应用砂纸或轻度喷砂适当打毛后再涂后一道漆。

对于加强级防腐层：道环氧煤沥青漆面漆实干后，固化前涂第二道面漆，随即缠绕玻璃布。玻璃布要拉紧、表面干整、无皱折和鼓包压边宽度为20-25mm，布头搭接长度为100-150mm。玻璃布缠绕后即涂第三道面漆，要求漆量饱满，玻璃布所有网眼应灌满涂料。第三道面漆实干后，涂第四道面漆。

对于特加强级防腐层：先按本方案加强级施工，待第三道面漆实干后，涂第四道面漆，并立即缠绕第二层玻璃布、涂第五道面漆，或缠第二层浸满面漆的玻璃布，待其实干后，涂后一道面漆。

涂敷好的防腐层，宜静置自然固化。

防腐层的干燥检查：

表干——手指轻触防腐层不粘手或虽发粘，但无漆粘在手指上；

实干——手指用力推防腐层不移动；

固化——手指甲用力刻防腐层迹。