

# 创远漆！牛广州地坪漆，花都地板漆，从化地坪漆，增城环氧地坪漆，白云地坪漆

产品名称	创远漆！牛广州地坪漆，花都地板漆，从化地坪漆，增城环氧地坪漆，白云地坪漆
公司名称	创远地坪漆工程有限公司
价格	23.00/平方米
规格参数	
公司地址	广州市中山大道建中路5号广海大厦海天楼1506 1507房
联系电话	0757-63367966 13825529055

## 产品详情

创远漆！牛广州地坪漆，花都地板漆，从化地坪漆，增城环氧地坪漆，白云地坪漆

### 环氧树脂砂浆地坪涂装工艺

### 适用范围

适用于要求耐磨性强，耐冲击高的电气电子、机械、通信设备、仪表仪器、印刷、食品、医药、化工、轻工等制造业工厂的车间、仓库的水泥或水磨石地面，及特别需要走叉车、汽车、重手推车的走道等场所的地面涂装。

### 性能特点

- 1、附着力好，耐磨，耐冲击力好，硬度高，防尘。
- 2、防潮，耐化学试剂、酸、碱、盐等。
- 3、可做成哑光、半光、高光等类型。

4、随着厚度的增加，性能和使用寿命相应增加。

5. 此方案设计使用寿命5年以上（注：普通环氧树脂使用寿命3-5年）

#### 技术指标

项目	指标
抗压强度，M Pa	70
拉伸强度，M Pa	8
黏接强度（与水泥），M Pa	2
吸水率，%	0.2
收缩率，%	0.2
硬度，邵 A	75
1.4kg钢球冲击实验，次	4
耐磨性，750 g / 500 r，失重，g	0.02
抗蚀性	
盐水10%	48h无变化
水	48h无变化
硫酸 10%	144h无变化
氢氧化钠 10%	144h无变化
汽油、润滑油	144h无变化

#### 施工工艺一

#### 环氧砂浆施工图示

	涂刷耐磨清漆			
	涂刷色漆一遍			
	打磨除尘、批刮环氧树脂腻子层一遍			
	批刮环氧树脂腻子层一遍			
	刮环氧树脂砂浆一遍			
	地面处理与打磨			

主要原材料：环氧树脂涂装：A组分（固化剂），B组分（环氧树脂），石英粉，石英砂，工业洗调剂等。

主要施工工具：大型打磨机。金刚石水磨机，手磨机，刮刀，辊筒，搅拌机，毛刷，美纹纸等

1、基面处理：A:油污及残留油漆处理：本涂装切忌地面有油污及残留油漆和水，因为本涂装所使用的环氧树脂跟油污和原始油漆残渣不反应，涂刷后，容易起皮脱落。待地面清洁完后才能涂装。首先用工业洗调剂对地面油污进行清洗，尤其针对机器部位地面用钢丝球进行反复清洗洁净。通道部分油污和残留油漆可以用打磨机研磨地面清掉。B：做好地面的修补工作：水磨石地面缝隙和基面破损部位用环氧树脂砂浆填补。达到整个地面平坦无缝。C：地面整体打磨除尘：用大型打磨机整体打磨清除掉原有地面油漆及污渍，使地面平坦粗糙，增强地面与底涂的吸附能力。（贵公司精密仪器得需要先用胶膜包装好，打磨灰尘大避免对机器造成损伤。）

2、刮涂环氧砂浆层：将环氧树脂，固化剂与石英砂按比例（1:1:1）混合，加入少许石英粉，充分搅拌均匀后，以标尺为标准施工厚度，均匀刮涂在环氧树脂底涂上，然后压实、抹平，固化24小时干燥后才能再做下一道工艺；

3、批刮腻子层：用环氧树脂中涂混合石英粉进行刮涂地面一遍，使地面表面的小坑、小洞及坑洼之处基本平整、饱满，进一步补强地面以配合承重抗压所需；

4、地面打磨除尘、清理地面，增强地面表层吸附树脂油漆。

5,用环氧树脂中涂混合石英粉进行刮涂地面一遍；使整个地面基本处于平整状态。

6、涂刷色漆：待砂浆腻子层表干后用纸砂轮打磨表面，使其平滑细致，再进行全面吸尘清洁，然后用环氧树脂色漆刷一遍；

7、涂布耐磨清漆：用环氧透明清漆进行涂布，以增强面漆的耐磨性，使其表面光洁平整、寿命长久。

广州创远地坪漆工程有限公司：

服务热线：13825529055

陈经理 QQ:347441185 公司网址<http://www.gzcydpq.com>

路路通 <http://gzcydpq.3566t.com/>

灯火网：<http://shop.denghuo.com/369742/>

生意宝网址：<http://www.dpwang.com/com/gzcydpq/>

SOSO网址：[http://gzcydpq.co.sonhoo.com/company\\_web/index-2365808.html](http://gzcydpq.co.sonhoo.com/company_web/index-2365808.html)

一呼百应网址：<http://gzcydpq.b2b.youboy.com/>创远漆！牛广州地坪漆，花都地板漆，从化地坪漆，增城环氧地坪漆，白云地坪漆