

阜宁滤袋|PPS耐高温除尘滤袋

产品名称	阜宁滤袋 PPS耐高温除尘滤袋
公司名称	江苏森磊环保材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	阜宁县阜城施庄社区鑫苑路2号（C）
联系电话	13815525859

产品详情

PPS耐高温除尘滤袋，除尘布袋，除尘袋是我公司选用美国、日本等国生产的（PPS）聚苯硫醚纤维，按照其它耐高温过滤毡的生产工艺，生产加工的过滤材料，为耐高温过滤材料的主要品种之一。PPS耐高温除尘滤袋，除尘布袋，除尘袋在以下场合的应用中性能卓越。www.fnccd.com

- 1、工作温度170 ，短时工作温度232 ，熔点285 ，极限氧指数34~35。
- 2、含氧量在15%或以下的场合均可适用。
- 3、燃料中含硫或烟道气中含硫的氧化物，现已证明其是抗酸碱腐蚀、抗化学性很强的纤维。
- 4、烟道中含湿气的场合。
- 5、在温度190 ~232 工矿条件下，气布比高达5:1做线上清灰及气布比6:1作离线清灰时，PPS滤袋具有优异的性能纪录。

PPS耐高温除尘滤袋，除尘布袋，除尘袋具有强度的完整保持性和内在的耐化学性，可以在恶劣的环境中保持良好的过滤性能，并达到理想的使用寿命。在过滤燃煤锅炉、垃圾焚烧炉、电厂粉煤灰的集尘处理等脉冲清灰式除尘器中，PPS耐高温除尘滤袋，除尘布袋，除尘袋是理想的过滤材料。

买滤袋找森磊滤袋

成份	聚苯硫醚(PPS)纤维/PPS长丝基布		
克重(g/m2)	450	500	550

厚度(mm)		1.6	1.8	2.0
透气度(m ³ m ² /min)		18	15	12
断裂强度(N/5 × 20cm)	经向	>1150	>1200	>1200
	纬向	>1200	>1300	>1400
断裂伸长(%)	经向	<30	<30	<30
	纬向	<30	<30	<30
破裂强度 (Mpa/min)		2.7	2.60	2.45
连续工作温度()		190		
短时工作温度()		232		
耐酸性		优		
耐碱性		优		
耐磨性		优		
水解稳定性		优		
沾水等级(水温27 相对湿度20%)		5级AATTCC100		
后处理方式		高温热压及烧毛、拒水、防油处理、涂层		