

衣服商标原材料，液态商标硅胶

产品名称	衣服商标原材料，液态商标硅胶
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	80.00/千克
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR-SB4130 厂家(产地):深圳杰瑞新材料
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

服装商标硅胶 SB4130

JR-4130是一种透明的双组份高强度、高透明、高扯裂性、粘接力强的商标硅胶，由A、B两个组分构成，具有以下特点：

- 1、固化后防滑性能好，对织物粘接性强
- 2、线收缩率低至0.1%，交联过程中不释放低分子，固化后体积不变
- 3、耐洗耐磨、耐高温、立体层次感高、使用期长
- 4、通过FDA食品级认证，安全环保。

硅胶操作方法：

- 1.混合前，首先把A组份和B组份在各自的容器内充分搅拌均匀。
- 2.混合时，应遵守A组份：B组份= 1：1的重量比。
- 3.使用时可根据需要进行脱泡。可把A、B混合液搅拌均匀后放入真空容器中，在0.08MPa下脱泡5分钟，

即可灌注使用。

5、高抗撕抗拉，长时间不变形

SB4130使用方法：

1、使用前将A、B在各自的容器内搅拌均匀；

2、按照1:1重量比称重混合A与B，用电动搅拌器搅拌均匀，容器壁也要保证刮到，以防出现部分区域出现不固化或者固化不完全的现象；

3、将搅拌好的胶体放置在真空机内，在0.08Mpa的气压下抽真空3-5分钟，抽真空时硅胶会膨胀3-5倍，确保容器体积足够大，防止硅胶溢出造成浪费

抽完真空的胶体注入全自动凹凸压花机上，机器温度设置在160-180℃，热压15-20s硅胶即可固化成型

SB4130产品参数：

混合前物性 (25℃, 65%RH)		
组分	4130A	4130B
颜色	透明	透明
粘度(CPS)	7万	9万
比重	1.15	1.11
混合后物性 (25℃, 65%RH)		
混合比例(重量比)	A : B = 1 : 1	
颜色	透明	
混合后粘度(CPS)	7万-10万	
操作时间25 (H)	8-24小时	
初步固化时间(-180温度)min)	15-20s(160-180温度)	
硬度(ShoreA)	30 ± 2	
拉伸强度(Kgf/cm ²)	4.2	
撕裂强度 (kgf/	17 ± 2	

cm)	
断裂伸 长率(%)	360