

# 软灯条滴胶

产品名称	软灯条滴胶
公司名称	博罗县强力复合材料有限公司
价格	34.00/公斤
规格参数	
公司地址	广东省惠州市博罗县龙溪镇小蓬岗陈屋工业区
联系电话	86-07526387505 13600105656

## 产品详情

### 主剂560A-583 固化剂560B-583 【产品特点】

本品为环保型软质环氧树脂胶，粘度低、流平性好、消泡性能好；

可常温或中温固化，固化速度适中；

固化物柔软性佳，透明度佳，表面平整、光亮，无气泡，附着力强；

固化物具有良好的耐溶剂性、防潮防水性能优。【适用范围】 适用于各种LED 软灯条、LED 灯带、LED 模条、不干胶、贴纸、商标、EVA/PVC 面板、吊牌、徽章、工

艺品等产品的表面披覆和滴胶； 其它产品的表面软胶封装；【外观及物性】 型号560A-583 560B-583

颜色透明液体透明液体 比重25 1.07g/cm<sup>3</sup> 0.93g/cm<sup>3</sup> 粘度25 1000-1500cps 1000-1500cps 保存期限25 6

个月6个月【使用方法】 配比：A：B=1：1（重量比）可使用时间：25 ×40-50分钟 固化条件：

35 ×6-7小时或50 ×2小时 要滴胶的产品表面需要保持干燥、清洁；

按配比取量，且称量准确，请切记配比是重量比而非体积比，A、B 剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全； 搅拌均匀后请及时进行灌胶，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液；

固化过程中，请保持产品水平摆放，以免固化过程中胶液溢出。【注意事项】

本品在混合后建议对胶水进行抽真空除泡处理，以排除搅拌过程中产生的气泡，或静置10-20分钟再使用，以使混合时产生的气泡及时破除；

如采用加温固化，滴好胶的产品可静置一段时间再进入烤箱，如发现表面仍有气泡，可使用火焰消泡的方法除泡；

混合在一起的胶量越多，其反应就越快，固化速度也会越快，请注意控制一次配胶的量，因为由于反应加快，其可使用的也会缩短；

可使用时间：是指在25 条件下，100g 混合后的胶液的粘稠度增加一倍的时间，并非可操作时间之后，胶液绝对不能使用；

有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用丙酮或酒精擦去，并使用清洁剂清洗干净；

在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。【固化后特性】 产品特性单位数值 弯曲强度Kg/mm<sup>2</sup> 2.8~3.2 抗拉强度Kg/mm<sup>2</sup> 2.4~3.6 硬度Shore D 25~35 延伸率% 320 吸水率25 %24

小时 0.1【储存与包装】

本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存，保质期六个月，过期经试验合格，可继续使用；

包装规格为每组10kg，其中包含主剂5kg/桶、固化剂5kg/桶。