

软灯条灌胶

产品名称	软灯条灌胶
公司名称	博罗县强力复合材料有限公司
价格	34.00/公斤
规格参数	
公司地址	广东省惠州市博罗县龙溪镇小蓬岗陈屋工业区
联系电话	86-07526387505 13600105656

产品详情

软质环氧树脂胶 主剂560A-416 固化剂560B-416 【产品特点】

本品为环保型软质环氧树脂胶，粘度低、流平性好、消泡性能好；

可常温或中温固化，固化速度适中；

固化物柔软性佳，透明度佳，表面平整、光亮，无气泡，附着力强；

固化物具有良好的耐溶剂性、防潮防水性能优。【适用范围】 适用于各种LED 软灯条、LED

灯带、LED 模条、不干胶、贴纸、商标、EVA/PVC 面板、吊牌、徽章、工

艺品等产品的表面披覆和滴胶； 其它产品的表面软胶封装；【外观及物性】 型号560A-416 560B-416

颜色透明液体透明液体 比重25 1.07g/cm³ 0.93g/cm³ 粘度25 150-200cps 50-70cps 保存期限25 6个月6

个月【使用方法】 配比：A：B=1：1（重量比）可使用时间：25 ×50-60分钟 固化条件：

25 ×12-16小时或60 ×25-40分钟 要滴胶的产品表面需要保持干燥、清洁；

按配比取量，且称量准确，请切记配比是重量比而非体积比，A、B 剂混合后需充分搅拌均匀，以避免

固化不完全； 搅拌均匀后请及时进行灌胶，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液；

固化过程中，请保持产品水平摆放，以免固化过程中胶液溢出。【注意事项】

本品在混合后建议对胶水进行抽真空除泡处理，以排除搅拌过程中产生的气泡，或静置10-20分钟再使

用，以使混合时产生的气泡及时破除；

如采用加温固化，滴好胶的产品可静置一段时间再进入烤箱，如发现表面仍有气泡，可使用火焰消泡的方法除泡；

混合在一起的胶量越多，其反应就越快，固化速度也会越快，请注意控制一次配胶的量，因为由于反应加快，其可使用的时间也会缩短； 产品说明书 专业生产：环氧树脂胶、电子灌封胶、LED

胶水、透明环氧胶、改性粘接剂、AB 胶等产品 地址：广东省博罗县龙溪镇小蓬岗陈屋工业区网址：

<http://www.blql.com> 总公司：0752-6387505 6387506 6387507 传真：0752-6387508 宁波办：0574-87637579

87637207 传真：0574-87635909 无锡办：0510-83506183 83506185 传真：0510-83506185

可使用时间：是指在25 条件下，100g 混合后的胶液的粘稠度增加一倍的时间，并非可操作时间之后，胶液绝对不能使用；

有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用或酒精擦去，并使用清洁剂清洗干净；

在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。【固化后特性】 产品特性单位数值

弯曲强度Kg/mm² 2.8~3.2 抗拉强度Kg/mm² 2.4~3.6 硬度Shore D 30~40 延伸率% 320 吸水率25 %24

小时 0.1【储存与包装】

本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存，保质期六个月，过期经试验合格，可继续使用；
包装规格为每组10kg，其中包含主剂5kg/桶、固化剂5kg/桶。注：以上性能数据为该产品的混合量30克、湿度70%、温度25℃时测试之典型数据，仅供客户使用时参考，并不能完全保证于某个特定环境时均能达到以上全部数值。敬请客户使用时，以实测数据为准。