

环氧树脂防静电地坪漆成都豪士漆业供应

产品名称	环氧树脂防静电地坪漆成都豪士漆业供应
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:细度：10um HS-000:附着力：1 成都:固含量：70
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

环氧树脂防静电地坪漆生产厂家|环氧树脂防静电地坪漆价格|四川环氧树脂防静电地坪漆|成都环氧树脂防静电地坪漆|重庆环氧树脂防静电地坪漆|云南环氧树脂防静电地坪漆|昆明环氧树脂防静电地坪漆|贵阳环氧树脂防静电地坪漆|贵州环氧树脂防静电地坪漆

环氧防静电地坪漆

1 适用范围

环氧防静电地坪漆甲组份由环氧树脂、颜填料、溶剂、特殊助剂等组成。乙组份为固化剂。环氧防静电地坪漆也称不发火地坪漆、环氧抗静电地坪漆。适用于须保持高度清洁、耐压、耐蚀的地坪与壁面，如办公楼、GMP药厂、食品厂、医院、电子厂、一般厂房、仓库等。

2 主要特点

涂层均匀，颜色和光泽均匀一致。

耐磨、耐洗刷、抗冲击、防尘、防滑、耐油、耐碱、防水性能优良。

颜色丰富多彩，装饰性能好。

中涂漆可用刮板刮抹，面漆可采用刷涂、滚涂、喷涂、镘刀镘平等施工方法。

3 主要指标

序号

项目

指标

普通面漆

防静电面漆

1

在容器中状态

搅拌混合后，无硬块，呈均匀状态

2

固体含量，%

60

3

粘度（23℃），s

50

4

细度，m

50

——

5

表面干燥时间（23℃），h

3

6

实际干燥时间（23℃），h

24

7

耐磨性（750g/500r），g

0.06

0.03

8

耐冲击性，cm

40

9

耐弯曲性，mm

2

10

附着力（划格法），级

1

11

硬度，

H

HB

12

耐水性

7d，不起泡，不脱落

2d，不起泡，不脱落

13

耐油性（120#汽油）

14

耐碱性（10%NaOH）

48h，不起泡，不脱落

15

耐盐水性（3%NaCl）

16

表面电阻，

$1.0 \times 10^6 \sim 1.0 \times 10^9$

4 施工方法

4.1 配制方法

使用前先将甲组分搅拌均匀，并按面漆甲组分:乙组分=4:1、中涂漆甲组分:乙组分=5:1的比例（重量比）配制，搅拌均匀后按表3比例加入填料，用大功率慢速搅拌机充分搅拌均匀，施工时在1小时内用完。

中涂砂浆层填料参考用量

序号

填料名称

规格（目）

漆料:填料（m/m）

备注

1

石英砂

30 ~ 80

1:1.5 ~ 2

填料的用量根据基面状况、环境温度、施工方式，填料粒径可做适当调整，一般先用粗填料，后用细填料，后一道中涂层只用滑石粉，以达到厚度和平整度的要求。

2

石英粉

160 ~ 200

1:1 ~ 1.5

3

滑石粉

600

1:0.5 ~ 1

4.2 施工条件

相对湿度 85%，施工温度 5℃，涂装间隔时间为12~24h。

4.3 施工方法

在涂装了环氧封闭底漆的地坪表面，采用如下方法涂装：

刮遍中涂漆：在底漆干后，用刮刀将中涂漆批涂一遍，以填补地坪之孔洞。

次打磨：待遍中涂漆干后，用磨光机将批涂产生的刀痕不平整处及所有颗粒打磨掉，并用专用工具或吸尘器将地坪清洁干净。

刮第二遍中涂漆：施工方法与刮遍中涂漆相同，其作用主要是填补遍中涂漆遗留下来的孔洞及不平整处，增加涂层厚度，提高抗震抗压能力。

第二次打磨：待第二遍中涂漆干后，用磨光机、O#砂纸等打磨，把地坪打磨平整，并用专用工具或吸尘器将地坪清洁干净。

根据地坪涂层厚度要求，重复 和 的操作。

刮后一道中涂漆：施工方法同前，其作用是增加中涂层的平整度，为面漆提供平整度良好的底层。

再一次打磨：用200#细砂纸等将地坪打磨平整，并清洁干净。

滚涂遍面漆：将面漆调配好后，用滚涂方法将地坪均匀滚涂一遍。

后打磨：待一遍面漆干后，如有颗粒与灰尘沾污，用200#砂纸、油石等工具将颗粒打磨掉，以保持地坪的平整度与附着力。

滚涂第二遍面漆：施工方法与滚涂遍面漆相同。

11必要时罩光面漆：将环氧树脂清漆与固化剂调配好，用滚涂方法将地坪滚涂一遍，以增加地坪的耐磨性、耐压性和防腐性。

4.4 为保持涂层终固化效果和促使涂层干燥，在施工过程中和施工结束后，须保持良好通风。

4.5 理论消耗量：如果不考虑实际施工时的涂装环境、表面状况与地坪结构、施工表面积大小的影响，涂装面漆一道厚度50~70μm时，一般涂料消耗量200g/m²；涂装中涂环氧砂浆1mm左右时，一般中涂消耗量为300g/m²。

5 施工安全要求

5.1 须避免吸入溶剂挥发气，眼睛、皮肤不得接触本产品；

5.2 施工时须保持充足的通风；

5.3 远离火星和明火，包装如果已开封，应尽快用完；

5.4 注意包装上的安全标签。

6 包装

6.1

涂料采用铁桶密封包装或塑料桶包装，每桶净重20kg，每桶固化剂净重15kg，每桶稀释剂净重15kg。

6.2 贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处，切忌碰撞，严禁与水接触。

6.3 有效期为一年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。

涂料发货范围：

北京 上海 重庆 天津 浙江 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 舟山 台州 丽水 杭州 衢州 河北 石家庄 邯郸 邢台 保定 衡水 沧州 廊坊 张家口 唐山 秦皇岛 承德 黑龙江 哈尔滨 牡丹江 鸡西 双鸭山 七台河 佳木斯 鹤岗 伊春 绥化 大庆 齐齐哈尔 黑河 大兴安岭 吉林 长春 吉林市 延边 白山 通化 辽源 四平 松原 白城 辽宁 沈阳 大连 铁岭 抚顺 阜新 朝阳 葫芦岛 锦州 盘锦 营口 鞍山 辽阳 本溪 丹东 湖南 长沙 常德 张家界 湘西 怀化 邵阳 永州 郴州 岳阳 益阳 娄底 湘潭 衡阳 株洲 湖北 武汉 咸宁 黄石 鄂州 黄冈 孝感 天门 荆州 荆门 随州 襄樊 宜昌 十堰 恩施 潜江 仙桃 神农架 广西南宁 桂林 来宾 柳州 河池 百色 贺州 梧州 贵港 玉林 北海 钦州 防城港 崇左 陕西 西安 咸阳 汉中 安康 商洛 渭南 延安 榆林 铜川 宝鸡 杨凌 贵州 贵阳 遵义 铜仁 黔东南自治州 黔南自治州 黔西南自治州 安顺 六盘水 毕节 云南 昆明 丽江 大理 怒江 楚雄 保山 德宏 临沧 昭通 曲靖 普洱 西双版纳 玉溪 红河 文山 迪庆 甘肃 兰州 嘉峪关 酒泉 张掖 金昌 武威 白银 临夏自治州 甘南自治州 庆阳 平凉 天水 定西 陇南 宁夏 银川 中卫 中宁 石嘴山 灵武 吴忠 盐池县 同心县 海原县 西吉县 彭阳县 泾源县 固原 内蒙古 呼和浩特 阿拉善 鄂尔多斯 巴彦卓尔盟 包头 乌兰察布盟 锡林郭勒赤峰 呼伦贝尔 兴安盟 通辽 海拉尔 呼伦贝尔盟 乌海 青海 西宁 海东自治州 海北自治州 海南自治州 黄南自治州 玉树自治州 果洛自治州 海西自治州 新疆 乌鲁木齐 吐鲁番 克拉玛依 哈密地区 西藏 拉萨 那曲 昌都 阿里 海南 海口 三亚 福建 福州 厦门 三明 莆田 泉州 漳州 南平 龙岩 宁德 广东 广州 惠州 东莞 深圳 中山 佛山 肇庆 云浮 阳江 江门 茂名 湛江 汕尾 揭阳 汕头 潮州 河源 韶关 清远 珠海 江苏 苏州 无锡 南京 镇江 南通 泰州 扬州 盐城 淮安 宿迁 徐州 连云港 安徽 合肥 阜阳 亳州 淮北 淮南 宿州 蚌埠 滁州 六安 安庆 巢湖 马鞍山 铜陵 芜湖 宣城 池州 黄山 山东 威海 烟台 青岛 潍坊 东营 滨州 淄博 德州 济南 莱芜 聊城 泰安 临沂 济宁 菏泽 枣庄 日照 山西 大同 阳泉 朔州 忻州 吕梁 晋中 长治 临汾 运城 晋城 太原 河南 郑州 洛阳 开封 商丘 安阳 鹤壁 濮阳 新乡 焦作 济源 三门峡 许昌 平顶山 南阳 漯河 周口 驻马店 信阳 四川 成都 达州 巴中 广元 南充 广安 遂宁 德阳 绵阳 内江 泸州 自贡 宜宾 眉山 乐山 阿坝 雅安 凉山 攀枝花 甘孜 资阳 江西 南昌 九江 宜春 新余 萍乡 吉安 赣州 抚州 鹰潭 上饶 景德镇