

各种快干型粘接胶

产品名称	各种快干型粘接胶
公司名称	博罗县强力复合材料有限公司
价格	120.00/公斤
规格参数	
公司地址	广东省惠州市博罗县龙溪镇小蓬岗陈屋工业区
联系电话	86-07526387505 13600105656

产品详情

主剂105A 固化剂105B 【产品特点】 本品为快速固化系列、透明粘稠状环氧树脂粘接剂；可低温或常温固化，固化速度快； 固化后粘接强度高、硬度较好，有一定韧性； 固化物耐酸碱性能好，防潮防水、防油防尘性能佳，耐湿热和大气老化； 固化物具有良好的绝缘、抗压、粘接强度高电气及物理特性。 【适用范围】 凡需要快速粘接固定的电子类或其它类产品均可使用； 广泛应用于电子元器件及工艺品、礼品的粘接固定，对于金属、陶瓷、木材、玻璃及硬质塑胶之间的封装粘接，有优异的粘接强度； 不适用于有弹性或软质材料类产品的粘接。 【品名型号】

产品型号	A/B配比	A胶颜色	B胶颜色	可使用时间	固化时间
105A/B-5	100 : 80-100	无色透明	无色透明	2分钟	5-8分钟
105A/B-10	100 : 80-100	无色透明	无色透明	5分钟	10-15分钟
105A/B-20	100 : 80-100	无色透明	无色透明	10分钟	20-30分钟
105A/B-40	100 : 80-100	无色透明	无色透明	20分钟	40-60分钟
105A/B-90	100 : 80-100	无色透明	淡棕色透明	40-60分钟	90-120分钟
105A/B-180	100 : 80-100	无色透明	淡棕色透明	60-90分钟	180-240分钟

【使用方法】 要粘接密封的部位需要保持干燥、清洁； 按配比取量， A、B剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全； 搅拌均匀后请及时进行注胶，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液； 固化过程中，请及时清洁使用的容器及用具，以免胶水凝固在器具物品上。

【固化后特性】

硬度	Shore D	70
吸水率	%24小时	<0.15
抗压强度	kg/mm2	50
剪切强度 (钢/钢)	kg/mm2	13
拉伸强度 (钢/钢)	kg/mm2	22
介电常数	1KHZ	3.8~4.2
25	Ohm-cm	1.35 × 10 ¹⁵
		表面电阻

25 Ohm 1.2 × 10¹⁴ 耐电压

25 Kv/mm 16~18

【 注意事项】

本品在混合后会开始固化，其粘稠度会很快上升，并会放出热量； 注意：该产品固化速度很快，请尽可能减少一次配胶的量！混合在一起的胶量越多，其反应就越快，固化速度也会越快，并可能伴随放出大量的热量，请注意控制一次配胶的量，因为由于反应加快，其可使用的也会缩短，混合后的胶液尽量在短时间内使用完； 有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用或酒精擦去，并使用清洁剂清洗干净；

在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。 【 储存与包装】

本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存，保质期十二个月，过期经试验合格，可继续使用；

包装规格为每组2、10或40kg，其中包含主剂1、5或20kg/桶、固化剂1、5或20kg/桶。