

# 常温固化型软质水晶滴胶

产品名称	常温固化型软质水晶滴胶
公司名称	博罗县强力复合材料有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	
公司地址	广东省惠州市博罗县龙溪镇小蓬岗陈屋工业区
联系电话	86-07526387505 13600105656

## 产品详情

主剂560A 固化剂560B

### 【产品特点】

本品为软质环氧树脂水晶滴胶，粘度低、流平性好、消泡性能好；

可常温或中温固化，固化速度较快；

固化物柔软性佳，透明度佳，表面平整、光亮，无气泡，附着力强；

固化物具有良好的耐溶剂性、韧性及耐黄变性能。

### 【适用范围】

适用于各种不干胶、贴纸、商标、EVA/PVC面板、吊牌、证章、工艺品等产品的表面披覆和滴胶；

其它产品的表面软胶封装；

### 【外观及物性】型 号

560A 560B 颜 色

透明液体 透明液体比 重25 1.07g/cm3

0.93g/cm3 粘 度25 3300-4100cps 40-52cps 保存期限25

6个月 6个月

### 【使用方法】配 比

: A : B =

2 : 1 (重量比) 可使用时间： 25 × 60分钟 (100g混合量) 固化

条件： 25 × 16小时或90 × 60分钟 要滴胶的产品表面需要保持干燥、清洁； 按配比取量，且称

量准确，切记记配比是重量比而非体积比，A、B剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全；

搅拌均匀后请及时进行灌胶，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液；

固化过程中，请保持产品水平摆放，以免固化过程中胶液溢出。

### 【固化后特性】

弯曲强度 kg/mm2 2.8~3.2

抗拉强度 kg/mm2 2.4~3.6 硬

度 SHORE A 50~60 延伸

率 % 320 吸水率25

%24小时 < 0.1

### 【注意事项】

本品在混合后可静置10-20分钟再使用，以使混合时产生的气泡及时破除；

滴好胶的产品可静置一段时间再进入烤箱，如发现表面仍有气泡，可使用火焰消泡的方法除泡； 混合

在一起的胶量越多，其反应就越快，固化速度也会越快，请注意控制一次配胶的量，因为由于反应加快

，其可使用的时间也会缩短；

可使用时间：是指在25 条件下，100g混合后的胶液的粘稠度增加一倍的时间，并非可操作时间之后，

胶液绝对不能使用； 有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防

护手套，粘到皮肤上请用或酒精擦去，并使用清洁剂清洗干净；

在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。

### 【储存与包装】

本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存，保质期六个月，过期经试验合格，可继续使用；  
包装规格为每组15kg，其中包含主剂10kg/桶、固化剂5kg/桶。