

环氧树脂高弧面胶

产品名称	环氧树脂高弧面胶
公司名称	博罗县强力复合材料有限公司
价格	50.00/公斤
规格参数	
公司地址	广东省惠州市博罗县龙溪镇小蓬岗陈屋工业区
联系电话	86-07526387505 13600105656

产品详情

主剂586A-2 固化剂 果冻-2 【产品特点】

本品为具高触变性的环氧弧面滴胶；可常温或中温固化，固化速度适中；
固化物有较高的弧度(高止流)、硬度高，表面平整、光亮，无气泡，附着力强；
固化物耐酸碱性能好，防潮防水防油防尘，耐湿热和大气老化性能佳； 【适用范围】 推荐应用于发饰、吊饰、鞋饰、手链、胸花、钥匙扣、钮扣等时尚饰品、弧形饰物的表面披覆，适用于弧面要求不高的产品；也可用于其它工艺品的弧形表面的披覆。 【外观及物性】型

号 586A-2 果冻-2 颜
色 透明液体 半透明膏状体 比
重25 1.02g/cm³ 0.91g/cm³ 粘 度25
5200-5600cps 果冻状粘稠体 保存期限25
6个月 6个月

【使用方法】配 比 : A : B =

2-2.5 : 1 (重量比) 可使用时间: 25 × 60分钟 (100g混合量) 固化
条件: 常温12-14小时或60 × 2.5-3小时 要披覆的产品需要保持表面干燥、清洁；按配比取量，且称量准确，切记记配比是重量比而非体积比，A、B剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全；混合后的胶需要进行抽真空脱泡处理，以使搅拌时产生的气泡破除；搅拌均匀后请及时进行涂胶，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液；涂胶后，可用小竹签拨动胶液表面使其平整；

固化过程中，请保持环境干净，以免杂质或尘土落入未固化的胶液表面。 【固化后特性】

弯曲强度 kg/mm² 14~15
抗拉强度 kg/mm² 12~13
抗压强度 kg/mm² 35 硬
度 shore d 80-85

热变形温度 85 吸水率
25 %24小时 < 0.1

【注意事项】 混合在一起的胶量越多，其反应就越快，固化速度也会越快，并可能伴随放出少量的热量，请注意控制一次配胶的量，因为由于反应加快，其可使用的时间也会缩短，混合后的胶液尽量在短时间内使用完；可使用时间: 是指在25 条件下，100g混合后的胶液的粘稠度增加一倍的时间，并非可操作时间之后，胶液绝对不能使用；有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用或酒精擦去，并使用清洁剂清洗干净；

在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。 【 储存与包装】
本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存，保质期六个月，过期经试验合格，可继续使用；
包装规格为每组15kg，其中包含主剂10kg/桶、固化剂5kg/桶。