

SL系列丝印移印油墨

产品名称	SL系列丝印移印油墨
公司名称	13510065253
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市顺昶路60号
联系电话	0512-57062908 13510065253

产品详情

油墨特性：油墨面光亮平整，浓度高，遮盖力强，过网性好，细度好，适合高目数精细印刷及移印印刷
工艺安全标准：凡注明无重金属油墨，符合玩具重金属检测（EN.71）标准
应用行业：塑料注塑，电脑键盘，仪表标牌面板，塑模制品及木器制品等

适用范围：ABS/PS片材、注塑件、亚克力、PVC/PC片材及木器 物理特性：颗粒细度：5~7微米
过网性能：Monolen Plus 140-34T（350目）表干时间：自然挥发：约2~5分钟 55 热风吹干：约20~25秒
涂覆面积：25~35平方米（120T聚酯单丝，感光胶网版）稀释剂：SL溶剂或HR-783

清洗剂：HR-707（网版清洗剂）消泡剂：HR-701（油性消泡剂）

配色系统：本系列油墨可相互调色，也可与SS系列油墨相互调色，建议不要在SS系列油墨面上印刷

使用方法：〔1〕印刷前充分搅拌（约10分钟），停留约10分钟再使用效果更好

〔2〕根据印刷各种因素的需求，可加稀释剂（开油水）15~40%

〔3〕多色套印时，需油墨表干后再进行下一次颜色印刷

〔4〕印刷中应适量补充稀释剂（注意补充方法）〔5〕可与SL系列油墨混合使用（调色或上下压色）

〔6〕封网可用稀释剂开孔，等网版上溶剂完全挥发再开始印刷 注意事项：

〔1〕油墨需经试印确定符合要求后，再批量印刷

〔2〕塑料的基本性能因厂商或批量不同而变化，将影响印刷质量

〔3〕部分SL塑料，需配合使用接口活性剂，以保证油墨印刷牢度

〔4〕油墨长期保存会产生凝结状，如不充分搅拌印刷效果较差

〔5〕添加消泡剂要适量，添加过量会产生油墨牢度下降

〔6〕稀释剂添加方法不当或质量不好，会影响印刷质量

〔7〕环境温度、湿度过高，将会影响油墨原有质量 〔8〕皮料制品，必须油墨彻底干燥后，再叠层装运

〔9〕根据气候变化，应选用不同干燥速度的稀释剂

〔10〕印刷精细线条或网点图形，应选用慢干稀释剂 〔11〕HR-707网版清洗剂不可以稀释油墨

重要说明：不同批号或不同厂商生产皮/布料对油墨适性不同，需试印确定符合质量要求后，再批量印刷
订货时请按色卡注明油墨系列代号及颜色编号，本公司接受特定颜色油墨及配色之订单。

注：有关资料在特定印刷条件下测定，仅供参考，不作为保证资料。

备注：若客户有试样需求，本产品我司可免费提供200g样品，供贵公司试样确认！详情请咨询美格罗公司
全国客服热线：400-600-5613

