

# PS系列塑料油墨

产品名称	PS系列塑料油墨
公司名称	13510065253
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市顺昶路60号
联系电话	0512-57062908 13510065253

## 产品详情

油墨特性：油墨遮盖力强、墨面光滑平整、硬度/耐磨性好、颜色纯正、过网性和流平性好 安全标准：凡注明无重金属油墨，符合玩具重金属检测（EN.71）标准 应用行业：

设计用于电子产品机壳、工程塑料注塑件等表面图形/文字印刷 适用范围：

ABS/PS塑料、PC片、475亚克力、亚克力、有机玻璃、及部分丙烯酸烤漆面等 物理特性：

过网性能：Monolen Plus 165-34T（420目）或以下 表干时间：自然挥发：约6~12分钟 40℃ 热风：

约4~8分钟 稀释剂：PS溶剂（中干、快干、慢干） 清洗剂：HR-707（网版清洗剂） 消泡

剂：HR-701（油性消泡剂） 涂覆面积：30~40平方米/公斤（120T聚酯单丝，感光胶网版） 配色系统：

只可以用本系列油墨相互调配，不得混用其它类型油墨 使用方法：

- 【1】使用前应充分搅拌（约10分钟），用后随时封闭
- 【2】根据需要，搅拌时可加稀释剂（开油水）10~40%
- 【3】多色套印时，需表干后再进行下一颜色印刷
- 【4】封网可用稀释剂开孔，需等网版溶剂挥发后再开始印刷
- 【5】印刷失误或污染被印刷面可用抹字水擦拭后再印刷
- 【6】不得与其它类型油墨混合使用，否则将改变油墨质量 注意事项：
- 【1】不同厂商材料基本特性不同，故试印刷非常重要
- 【2】油墨长期存放后产生凝胶状，不搅拌印刷效果较差
- 【3】印刷精细线条或网点图形，应选用慢干稀释剂
- 【4】如油墨中气泡没有消失即印刷，墨层会产生气泡或针孔
- 【5】丝网或被印表面上的静电，将会造成印刷后油墨层有针孔
- 【6】注塑件表面离型剂，将会影响油墨牢度，需配合专用处理剂
- 【7】如不按说明使用添加剂或稀释剂质量不好，将影响印刷效果
- 【8】环境温度过高，湿度过高，将会影响油墨原有质量
- 【9】制品印刷后应待墨膜中溶剂彻底挥发后，才可叠层装运
- 【10】根据气候变化，应选用不同干燥速度的稀释剂
- 【11】本品使用及储存时，请远离火源，避光环境保存 重要说明：

不同批号或不同厂商生产材料对油墨适性不同，需试印确定符合质量要求后，再批量印刷 订货时请按色卡注明油墨系列代号及颜色编号，本公司接受特定颜色油墨及配色之订单。

注：有关资料在特定印刷条件下测定，仅供参考，不作为保证资料。

备注：若客户有试样需求，本产品我司可免费提供200g样品，供贵公司试样确认！详情请咨询美格罗公司全国客服热线：400-600-5613