

# 道康宁SE9187L,SE9189L,SE9168

产品名称	道康宁SE9187L,SE9189L,SE9168
公司名称	苏州永亚贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区木渎镇长江路58号上城小区1幢518室
联系电话	86-051266562406 18665901241

## 产品详情

道康宁SE9187L,SE9189L,SE9168 特价供应苏州永亚贸易有限公司15250492679 贺小姐

道康宁SE9187L,SE9189L,SE9168单组份,无溶剂型,流动液体硅胶橡胶,室温固化,与玻璃,陶瓷,金属,硅酮橡胶及多数塑料粘结性良好,固化后形成永久的隔层,隔开水气及大气中的污染物,特另适合用于室温固化操作的工艺,典型的应用如:缆线终端,连接器,LCM模组模块,晶体振荡器,印刷电路板及厚薄混合电路板的涂层.

DOW CORNING SE9187L 电子密封剂&覆形涂料

无溶剂,单组分,快速表干,可控挥发性室温固化硅酮橡胶

应用

典型应用包括:LCD模块组装用粘接/密封剂,LED模块组装用灌封胶,连接器、电子元器件或电路板用覆形涂料。

成分及含量 二甲基硅氧烷

( dimethyl siloxane ) 98.5%

颜色 透明/白色/黑色

粘度, 25 ( 77 ) mPa.s 1100

表干时间, 25 ( 77 ) min 9

物理性能-25 ( 77 ) 固化72小时后

比重, 25 (77 )		1.0
拉伸强度	Mpa	0.44
伸长率	%	170
低分子硅酮含量 (D4-D10) %		0.009
粘接性能, 25 (77 ) 固化72小时后		
粘接强度 (玻璃)	N/cm <sup>2</sup>	30
电性能, 25 (77 ) 固化72小时后		
介电强度	KV/mm	20
体积电阻率	ohm.cm	3E+15
介电常数, 1MHz		2.8
耗散因子, 1MHz		9E-4

## 如何应用

### 基材准备

所有的基材都必须清洗和干燥。要进行脱酯和清洗掉所有的可导致粘接破坏的污染物。

## 如何应用

在基材表面应用道康宁东丽硅胶SE9187L时，用点胶设备进行涂敷。

## 固化

因为道康宁东丽硅胶SE9187L是一种单组分室温湿气固化硅胶，它的固化速度依赖于应用道康宁东丽硅胶SE9187L的涂层厚度、温度和湿度。

在20 (68 )和50%相对湿度下，48h内可完成 3mm米深度固化。

## 操作注意事项

本资料不包括所需的产品安全使用信息。使用前应先阅读产品说明，产品安全资料，产品容器标签上的安全、身体及健康危害资料。您可向您当地的销售代表处索取产品安全说明书复印件。

## 存储和有效期

当储存在低于32（90）初始密封容器的条件下，DOW CORNING SE9187L硅胶

- I 95克管状包装有效期为15个月。
- I 330毫升卡管式包装有12个月有效期。
- I 18公斤桶装有7个月的有效期。

所有的产品有效期都从生产之日起计算。

## 包装

该产品具有以下包装：

- 2 95克管状包装（透明/白色）
- 2 330毫升卡管式包装（透明/白色/黑色）
- 2 18公斤桶装（透明/黑色）