

# 半透明加成型电子胶

产品名称	半透明加成型电子胶
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	80.00/千克
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR-E630 厂家(产地):深圳杰瑞新材料
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

## 产品详情

E630 加成型电子胶产品介绍：

JR-E630是深圳杰瑞新材料设计研发的一种加成型硅橡胶，以其干固后具备防渗漏，绝缘层抗震等特点，适用于用以电子设备、电子元件的灌封机维护。此硅橡胶分成A、B两种双组分，干固前成可流动透明色浓稠性液态；干固后成为柔软弹力固态。产品特征：

- 1、线缩水率低，化学交联环节中不释放出来低分子，缩水率低到0.1%
- 2、耐高低温试验，可在-50-200 的环境中长期使用并维持其特性
- 3、根据FDA食品级硅胶验证，环保无污染
- 4、商品流通性好，易上手，易排泡，密封性效果明显5、调节剂撕抗压强度性，对电子元器件可以起到一定的抗震，缓存等缓冲作用 产品参数：

混合前物性 ( 25 , 65%RH )		
组分	E630 A	E630 B
颜色	半透明	半透明
粘度 (cP)	9000 ± 1000	4000 ± 1000
比重	1.15	1.11
混合后物性 ( 25 , 65%RH )		
混合比例(重量比)	A : B = 1 : 1	
颜色	半透明	
混合后粘度(CP)	7000 ± 1000	
操作时间25 (min)	30 ± 10	
初步固化时间 (h)	3 ± 1	

硬度 (Shore A)	30 ± 2
拉伸强度 (Kgf/cm <sup>2</sup> )	40
撕裂强度 (kgf/cm)	10
断裂伸长率 (%)	200

\*注：本测试数据在室温（25℃）、相对湿度65%的环境测试所得，对于不同环境或者更改配方所造成的数据偏差，本公司不承担相关责任。操作方法：

- 1、商品分成A、B两种成分，A成分含铂金催化剂；B成分含环氧固化剂。
- 2、将A、B成分分别摇均，再按照1:1的重量称重，混和拌匀。
- 3、将混合好一点的胶体溶液放进真空包装机内，真空包装3-5min，\*长\*\*不要超过十分钟。
- 4、拌和好一点的胶体溶液取下迟缓注浆当需要封闭的元器件上，等候3-5钟头就可以完成干固。包装设计：

塑料桶（内嵌塑料包装袋）：A：20、25kg

B：20、25kg不锈钢桶（内嵌塑料包装袋）：A：20、25kg

B：20、25kg工业生产桶（无内嵌）：A：200kg      B：200kg 商品存储与运送：

商品无需时要密封性存放干燥、阴凉的地方，保存期一年，不可接触水或是太阳暴晒。超出保质期商品，使用时应选少量进行测试，如未见异常可正常使用产品为无危险物品，可按照一般化学品安全运送