

## 绍兴市名贵木材真假鉴定检测2022已更新

产品名称	绍兴市名贵木材真假鉴定检测2022已更新
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

## 产品详情

1、紫檀木（俗称小叶檀）：主要产地印度du，木材特征为散孔材，心zhi材新切面为桔红色，久则转为紫红或近黑色；结构甚细至细，平均管孔弦径 < 160微米；质甚重，气干密度 > 1.0g/cm<sup>3</sup>。

2、花梨木：俗称紫檀属花梨，主要产地缅甸、泰国、老挝等热带地区，木材特征散孔至半环孔材，心材红褐至紫红色，常带深色条纹；多具辛辣香气;结构甚细至细，平均管孔弦径 < 200微米；质重，气干密度 > 0.76g/cm<sup>3</sup>。

3、香枝木：俗称黄花梨，主要产地中国海南省及东南亚地区，木材特征为散孔至半环孔材；心材为红褐色至紫红褐色，常带深浅相间条纹；香气浓郁；结构甚细至细，管孔平均弦径 < 120微米；质重，气干密

度 > 0.8g/cm<sup>3</sup>。

4、黑酸枝木：主要产地世界热带地区，木材特征为散孔材；心材栗褐，常带深色条纹，生材锯解时或干材水湿后微具酸气；结构甚细至细，平均管孔弦径 < 200微米；质重，气干密度 > 0.85g/cm<sup>3</sup>。

5、红酸枝木：主要产地东南亚、南美及中美，木材特征为散孔材；心材红褐至紫红色，生材锯解时或干材水湿后微具酸气；结构甚细至细，平均管孔弦径 < 200微米；质重，气干密度 > 0.85g/cm<sup>3</sup>。

6、乌木：主要产地东南亚及热带非洲，木材特征为散孔材；心材材色乌黑；木材结构甚细至细；平均管孔弦径 < 150微米；质重，气干密度 > 0.90g/cm<sup>3</sup>

7、条纹乌木：主要产地印度尼西亚及菲律宾，木材特征为散孔材；心材材色黑或栗褐色，间有浅色条纹；木材结构甚细至细,平均管孔弦径 < 150微米；质重，气干密度 > 0.90g/cm<sup>3</sup>。

8、鸡翅木：主要产地：世界热带地区，木材特征为散孔材；心材材色黑褐或栗褐色，弦切面具鸡翅状花纹；木材结构甚细至细,平均管孔弦径 < 200微米；质重，气干密度 > 0.80g/cm<sup>3</sup>。