

# 混泥土地面修补料 嘉航 混泥土地面修补料

产品名称	混泥土地面修补料 嘉航 混泥土地面修补料
公司名称	河南嘉航新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市西三环大学科技园6号楼
联系电话	17703829192 17703829192

## 产品详情

### 水泥地面凹坑如何修补

#### 一、如何修复水泥地面凹坑。

1.如果要修复水泥地面上的凹坑位置，应先清除凹坑位置的松散层。其次，用清水清理凹坑位置和周围位置，确保没有灰尘、杂物等。下一步，应在容器中倒入维修材料和适量的水进行充分搅拌，同时应放置五到十分钟左右。

2.时间到了，稍微搅拌一下，混泥土地面修补料，然后将搅拌器倒在凹坑中，让凹坑位置填满搅拌器。然后用涂层工具将搅拌器刮平，使凹坑位置由搅拌器修复并平整。修复位置固化后，混泥土地面修补料费用，还需要浇水维护，混泥土地面修补料厂家，或者在修复位置表面直接喷洒一些固化剂。

3.为了防止搅拌器因固化而无法继续使用，建议您在一小时内使用搅拌器。为了保证凹坑位置的修复效果，建议您在修复位置的表面采取一些防晒或防水措施，以免暴露在阳光下或被雨水冲刷。

#### 二裂缝修补

##### 1.压注灌浆法

a.由于水泥水化、混凝土切割压缝不及时、路基强度不足、不均匀等原因，会造成路面板、纵横交叉裂缝、板角断裂、网裂缝、裂缝等裂缝损坏。

b.对宽度在0.5mm压注灌浆法可用于以下非扩展性表面裂缝。

用空气压缩机清除缝隙中的杂物，每50厘米放置一个灌浆嘴，用胶带密封接缝，在灌浆嘴和胶带上加入松香石蜡（松香：石蜡=1:2配比加热溶化）将环氧溶液压入缝中。如果条件不具备或裂缝损坏较轻，也可以直接用填缝料密封。

## 2.扩缝灌浆法

当局部裂缝较宽，可采用扩缝灌浆法。

沿着裂缝将裂缝扩大到1.5cm直角直角槽，混泥土地面修补料，槽深根据裂缝深度确定，但深度不得超过板厚的2/3。用空压机吹净混凝土碎屑，涂抹界面剂或环氧溶液，填充粒径为0.5cm清洁石屑，将聚硫改性环氧和固化剂按15:2制备溶液，倒入槽内，用远红外灯加热2-3小时。

实用性能折叠。

施工过程中不需要复杂的施工机械和技术要求，不需要重复的堵车，施工后2小时即可通车；不需要开挖病变部位，可节省大量的施工费、材料费和修理时间，有效地将颜色与原水泥混凝土路面接近后的修复延迟，外观性能更好。

## 折合性能

修复后的表面与原混凝土反应形成一个整体，利用材料本身的固有能力和表面能量原理，形成高强度。施工后2小时，强度可达1.6mka，与各种疾病部位相互作用。扩展，扩展能力基本不受厚度的影响，可实现1mm的超薄修复，在膨胀、滚动、推动等外力作用下不会移动或断裂。

## 折叠挠曲

对部分病位，早期恢复性能及早期强度较高可一次性消除，后期无衰减。材料本身具有较强的防水性、耐腐蚀性和抗紫线性，其抗老化能力是水泥混凝土的5倍以上，性能退化不会早于水泥混凝土，且不失去降低抗老化和抗压强度的力。

压缩性能的折叠。

2小时内抗压强度可达22M卡，后续强度不断提升，抗压强度达100MPA以上，对较好的增强和支撑作用。。，3mm的修补厚度可满足非特殊负荷道路的压缩要求，在高速和高压搬运条件下不断、不换。

混泥土地面修补料费用-嘉航(在线咨询)-混泥土地面修补料由河南嘉航新材料科技有限公司提供。河南嘉航新材料科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！