

无卤粘并排线UV胶水|电子排软排线披覆胶

产品名称	无卤粘并排线UV胶水 电子排软排线披覆胶
公司名称	深圳市赫邦新材料科技有限公司
价格	600.00/kg
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜观光路1165号致意工业园2栋3楼
联系电话	0755-21001477 13164750776

产品详情

典型应用：

无卤粘并排线UV胶水|电子排软排线披覆胶

产品型号

产品特点及典型应用

- 3802H
- 1 低气味，表干好，固化快，柔韧性好，透明度高。
 - 2 可防潮、耐高温、高湿、抗紫外线，产品在恶劣环境下性能保持稳定。
 - 3 可用于FPC、PE、XLPE、PVC、FRPE并排线的表面披覆粘接。

状态

技术参数

3802H

参数名称

固化前

外观

透明

粘度 (map.s)

300-500

比重 (g/cm³)

1.07

PH值

6.7

固化中	定位时间秒		10
	本固能量 (mj/cm ²)		1500
固化后	硬度	邵A	42
		邵D	/
		铅笔	/
	收缩率 (%)		3
	吸水率 (%)		2
	耐温范围 ()		-40~250
	固含量		100%
	拉伸强度 (Mpa)		14
	剪切强度		
	剥离强度		45
	断裂沿伸率		
	透光率		
	折射率		
	弹性模量		
	介电常数 (1MHz)		3.9
	介电损耗 (1MHz)		0.03
	介电强度 (Kv/mm)		19
	表面电阻率 ()		0.8x10 ¹⁶
	体积电阻率 (.cm)		1.3x10 ¹⁶
包装规格	1kg/瓶 , 20kg/瓶		
贮存期	12个月 (密封状态下并按贮存条件下)		
注意事项	贮存条件应在8 -25 环境温度下, 放置在阴凉、干燥、避光处, 且小孩不宜接触的地方。		
	2、使用时请保持环境通风, 并做好胶水不与人体皮肤直接接触或长时间接触的安全保护措施。		
备注	1、粘度标准: 在温度25 ±0.5下, 使用直径6-7cm, 高度10cm的容器测得。		

- 2、 以上产品定位时间是塑料与塑料粘接在400W光强为7.5MW/cm²条件下测得。
- 3、 以上拉伸强度、剪切强度数据是塑料与塑料粘粘接后做强度测试所得。
- 4、 其他测试参数依据国家测试为准。