SAC-100服装印花胶浆交联剂

产品名称	SAC-100服装印花胶浆交联剂
公司名称	上海尤恩化工有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	上海闵行区春申路2525-3-323
联系电话	021-54176736 13761998985

产品详情

免过热印花胶浆用交联剂SaC-100 A：印花胶浆用法：
1、一般情况下，交联一般浆料中只需要加0.5-0.3%（以重量计算）交联剂SaC-100即可。
2、交联剂SaC-100有极好的混溶性，使用前加入浆料中手工搅拌均匀即可使用。
3、交联剂加浆料中会慢慢水解，混合物应在1-5天内用完。 4、如混合物存放时间长就会出现：
A）、慢慢失效； B）、浆料内体系黏度趋于升高并可能形成凝胶；
C）、过后另外添加一定量的交联剂SaC-100可使交联反应得以恢复 ； 交联剂SaC-100最终用途
1、广泛用于各种印花胶浆，水浆/邦浆，用量为0.5-3%（以重量计算）
2、可以普遍提高印花浆料在无孔底材上的附着力。增强浆料的耐性。
3、明显提高印花涂层的洗水牢度，防粘效果和耐高温。 4、广泛应用于隔离浆、牛仔浆、植毛浆、植绒浆、烫金浆、金葱浆、厚版浆，PU加光浆，涂料印花粘合剂中，免过热效果使用。 特 点
1、交联剂SaC-100用于印花浆料上对提高牢度，耐水洗及防粘效果方面是其它固色剂的3—5倍。
2、用同样的工艺与浆料做一片尼龙或化纤布上的印花。试用1%交联剂SaC-100加入浆料印好花位。
同时再用3%的其它固色剂印另外一底布上，干燥压烫后，做各种防粘性，牢固度等测试，
你会发现用交联剂SaC-100后各项性能明显优越于其它固色剂的效果。
3、如在涂修饰24小时后做破坏性测试，能达到最理想的效果。