

代铬电镀添加剂

产品名称	代铬电镀添加剂
公司名称	中山市隆晖金属表面技术有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	隆晖:PH值 10~11 LH-30:25KG/桶 中山:含运费
公司地址	中山市民众镇沙仔工业区结青路林活青厂房第三车间三楼之二
联系电话	13128231384

产品详情

代铬电镀工艺，镀层色泽和耐蚀性可与铬媲美，能源消耗比镀铬低，镀液的深镀能力远胜于镀铬，用于小零件的常规滚镀生产。经济效益显著。

代铬电镀添加剂分为开缸剂、补给A剂，补给B剂、

一、配方和操作条件：

代铬开缸剂 300毫升/升

代铬补给1号 100~150 毫升/升

pH值（可用磷酸或氢氧化钠调整） 10~11

温度	40~50
阳极	1铬18镍9钛不锈钢
电流密度	挂镀时 0.5~2 A/dm ²
	滚镀时 60~100 A/桶
阴极移动	25~30 次/分
滚桶转速	4~6 转/分