

金属漆膜染色剂

产品名称	金属漆膜染色剂
公司名称	中山市隆晖金属表面技术有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	隆晖:PH值 6~7 LH-10:25KG/桶 中山:含运费
公司地址	中山市民众镇沙仔工业区结青路林活青厂房第三车间三楼之二
联系电话	13128231384

产品详情

LH代金胶使用说明书

LH代金胶是我公司研制代金工艺的新产品，它可以使镀仿金或镀镍，镀银，镀铜产品具有各种成色真金的外观。LH代金胶具有以下特点：

- 1.可以得到各种成色的镀金外观。产品外观与镀真金一样。
- 2.操作简单方便，可以任意调色，容易控制;成本较低，无毒。

一、配方及操作条件

	A型	B型	C型
代金胶外观	深红色液体		
处理后工件色泽	18 K金色	24 K金色	玫瑰金色
用量	200毫升/升		
开缸			
补给量	500~600毫升/1000dm ²		
温度	55 --75 °		
时间	6秒---2分钟		

还有：橄榄绿、罗兰紫、宝石蓝、棕色、太空绿、咖啡色，深红,S金，青金，香槟金，玫瑰铜，钛金等颜色

二、工艺流程

(镀仿金、镀镍、镀银、镀青铜.黄铜) 罩清漆 (100—120度) 烘干后的工件----浸LH代金胶处理-----水

洗----烘干

黄铜或镀铜----- (枪黑)发黑---拉丝封漆----烘干----浸多彩胶---水洗---烘干 可得到各种颜色古铜色

三，工艺说明

1. 工作溶液的配制；将代金胶开缸按用量在搅拌下加入水中，所得工作液为红色透明液体。
2. 处理温度；温度对色泽影响较大，温度高侧色偏红，温度低侧色偏黄。 **采用控温器控制温度。
3. 处理时间；时间的影响相对较小，但时间过短，色泽偏淡，时间过长，色泽偏深。
4. 溶液的补充：溶液的浓度范围较宽，如果在规定的温度和时间内得不到应有的色泽则补充代金胶30~80毫升/升。
5. 对漆膜的要求：要求工件表面的漆膜结合力好，硬度和透明度高，覆盖完整。应采用在100~130 烘干的清漆。
6. 烘干温度：浸代金胶后要在100~120 烘干。