

# POM Duracon日本宝理SW-01

产品名称	POM Duracon日本宝理SW-01
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	高强度:日本宝理 碳酸钙填料1:SW-01 润滑:日本
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

## 产品详情

???? Properties

性能参数	数值/单位	测试条件/标准
弯曲强度	78 MPa	ASTM D-790
弯曲模量	2590 MPa	ASTM D-790
拉伸强度	49 MPa	ASTM D-638
伸长率	35 %	ASTM D-638
体积电阻系数	$2 \times 10^{14}$ .cm	ASTM D-2573mmt
热变形温度	110 ° C	ASTM D-6481.82Mpa
介电击穿强度	23 MV/m	ASTM D-149短时间实验 : 2mmt
线膨胀系数	$10 \times 10^{-5}$	室温
IZOD冲击强度	530 J/m	ASTM D-256
IZOD冲击强度	49 J/m	ASTM D-256
比重	1.42 -	ASTM D-792
阻燃性	HB Class(mm)	UL 94