

无手感固浆/童装专用水浆

产品名称	无手感固浆/童装专用水浆
公司名称	【品牌厂家直销-印花胶浆】中国幸运印花材料有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山杨屋第一工业区
联系电话	0769-82786555

产品详情

FY-161无手感固浆

产品特点：本品是一种新技术、新突破反应性基因的高分子共聚粘合剂，属阴离子型，在织物上可起到交联及自交联作用。适用于毛衣、毛巾或其它高要求无手感的织布涂料印花，由于本产品具有无手感特性，用本产品印出来的产品手感与染料印花手感一模一样，因此用涂料印花代替染料印花变为可能。本品不含甲醛，不含壬基苯酚，不含邻苯二甲酸酯，因此是织物印花最理想的无毒性环保产品。

技术指标：

序号	项 目	指 标
1	外观	乳白色乳液
2	固含量（%）	56 ± 1
3	PH值	6 ~ 8

包装规格：主要使用50/125公斤塑料桶包装（出口包装：200KG/桶，桶宽64厘米，高1000厘米）。

储存条件：5 ~ 35℃，密封储存于阴凉干燥处。

储存时间：自生产之日起，有效储存期为六个月。

水浆参考配方：

编号	印深色水浆参考配方	份量		编号	印浅色水浆参考配方	份量
1	水	33 ~ 58%		1	水	48 ~ 68%
2	FY-161无手感固浆	20 ~ 35%		2	FY-161无手感固浆	10 ~ 20%
3	消泡剂	0.5%		3	消泡剂	0.5%
4	乳化剂	1 ~ 1.5%		4	乳化剂	1 ~ 1.5%
5	407印花水	20 ~ 30%		5	407印花水	20 ~ 30%
6	PTF增稠剂	0.5%		6	PTF增稠剂	0.5%
	合计	100%			合计	100%

考工艺：

将1、2、3加入搅拌均匀，再加入4高速充分搅拌分散均匀，再加入5搅拌均匀；加入6搅拌增稠即得成品水浆。

故障与排除：

一、牢固度欠佳大概有以下几种可能性造成：

1、布料不是绵布，布面比较光滑，或布面残留柔软硅油太多

指引：可增加FY-161无手感固浆的份量，或添加1~1.5%FY-1002催化剂可以将牢固度提升1~2倍。

2、天气潮湿，浆面没有充分干透

指引：150度烘1~2分钟或150度压烫10~15秒，一般要完全干透24小时后才能达到最佳洗水牢度。

3、色浆加量超10%以上

指引：选用浓度更高的色浆即可降低色浆的使用比例。

二、表面粘手的原因和预防？

1、浆层表面未干透

指引：150度烘1分钟或150度压烫10秒。

备注：技术说明会随产品的品质改进有所调整，请与本公司联系取得最新的产品技术说明。

服务热线：13929467499何小姐 QQ:1319934298