

VALOX Resin VX4920 - Europe/沙伯基础，尺寸稳定性良好，低密度，20%玻璃纤维增强，PBT

产品名称	VALOX Resin VX4920 - Europe/沙伯基础，尺寸稳定性良好，低密度，20%玻璃纤维增强，PBT
公司名称	深圳市裕邦塑胶原料有限公司
价格	27.00/千克
规格参数	品牌:PBT 型号:VX4920-Euro 产地:沙伯基础
公司地址	深圳市福田区福保街道新天世纪商务中心1栋B座909号
联系电话	0755-89668220 15361525268

产品详情

现货销售：VALOX Resin VX4920 - Europe/沙伯基础，尺寸稳定性良好，低密度，20%玻璃纤维增强，PBT。

深圳市裕邦塑胶原料有限公司具有自主进出口经营权(海关注册编号：4403160) 长期销售：VALOX Resin VX4920 - Europe/沙伯基础，尺寸稳定性良好，低密度，20%玻璃纤维增强，PBT。

常备现货库存，在深圳，佛山，东莞，青岛，新加坡，宁波，香港设有业务据点，为客户提供极速便捷服务。

VALOX Resin VX4920 - Europe/沙伯基础，尺寸稳定性良好，低密度，20%玻璃纤维增强，PBT。

深圳市裕邦塑胶原料有限公司长期自主进口销售DURANEX宝理PBT，常备库存也可签约预定，可办理全国公路铁路运输和东南亚海运，欢迎垂询！

注：报价仅供参考，具体价格请来电咨询，谢谢！！！！

物理性能
横向流动Tensile Bar内部方法%0.4到0.8流动Tensile Bar内部方法%0.2到0.4流动：3.20 mm内部方法%0.3到0.6密度（比重）0 ° CASTM D792g/cm³1.38熔体体积流动速率（MVR）265 ° C/5.0 kgISO 1133cm³/10min17.0熔体体积流动速率（MVR）265 ° C/5.0 kgISO 1133cm³/10min30.0熔体质量流动速率（MFR）50 mm/min,3.2mmASTM D1238g/10 min35熔体质量流动速率（MFR）50 mm/min,3.2mmASTM D1238g/10 min17吸水率平衡, 23 ° C, 50% RHISO 62%0.27吸水率饱和, 23 ° CISO 62%0.76

测试类别

测试条件

测试标准

单位

测试结果

机械性能 50.0 mm 跨距 2 mm/min, 4mm ISO 178 MPa 570 50.0 mm 跨距 10 mm/min, 3.2mm ASTM D790 MPa 5500 断裂, 50.0 mm 跨距 10 mm/min, 3.2mm ASTM D790 MPa 160 断裂强度 50 mm/min, 3.2mm ASTM D638 MPa 105 断裂强度 50 mm/min, 4mm ISO 527 MPa 105 断裂伸长率 50 mm/min, 3.2mm ASTM D638 %3.0 断裂伸长率 50 mm/min, 4mm ISO 527 %3.0 拉伸模量 50 mm/min, 3.2mm ASTM D638 MPa 7200 拉伸模量 50 mm/min, 4mm ISO 527 MPa 7200 屈服, 50.0 mm 跨距 10 mm/min, 3.2mm ASTM D790 MPa 160 屈服强度 50 mm/min, 3.2mm ASTM D638 MPa 105 屈服强度 50 mm/min, 4mm ISO 527 MPa 105 伸长率 50 mm/min, 3.2mm ASTM D638 %3.0 伸长率 50 mm/min, 4mm ISO 527 %3.0 泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮) 内部方法 mg 80.0 弯曲强度 2 mm/min, 4mm ISO 178 MPa 155 弯曲应变量 2 mm/min, 4mm ISO 178 %4.0