

# ESTANE路博润TPU 2103-70A

产品名称	ESTANE路博润TPU 2103-70A
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:路博润 型号:2103-70A
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼（注册地址）
联系电话	076989977070 18200646066

## 产品详情

ESTANE TPU 2103-70A----Lubrizol Estane 2103-70A产品说明：Formerly Pellethane，Feature: High MVTR

Available in Americas, Europe, Middle East, Africa, India and Asia

Data provided by Lubrizol

Lubrizol acquired the Pellethane product line from Dow in 2009.

TPU 2103-70A物性信息：

密度	1.06 g/cc
线性成型收缩率,Flow	0.0040 - 0.0050 cm/cm
线性成型收缩率，横向	-0.00300 - 0.0080 cm/cm
熔体流动速率	11 g/10 min@Load 8.70 kg, Temperature 224 ° C

机械性能(公制)额定值 (英制)测试方法	72
极限抗拉强度	24.7 MPa
伸长率 (断裂)	730 %
50% Modulus	0.00210 GPa
100 模量	0.00300 GPa
300% 模量	0.00520 GPa
撕裂强度	66.5 kN/m
泰伯磨损，毫克/1000次	3.0
压缩 久变形	25 %@Temperature 25.0 ° C, Time 79200 sec
	75 %@Temperature 70.0 ° C, Time 79200 sec
Tensile Set	50 %
热性能(公制)额定值 (英制)测试方法	175 m/m- ° C@Temperature 20.0 ° C
维卡软化温度	75.0 ° C

玻璃化转变温度, Tg	-69.0 ° C
加工性能额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法	188 - 204 ° C
	193 - 210 ° C
模具温度	16.0 - 60.0 ° C
干燥温度	82.0 - 93.0 ° C