

压铸模具钢DHA1日本大同模具钢材

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 压铸模具钢DHA1日本大同模具钢材 |
| 公司名称 | 惠州市惠城区凌昌模具材料经营部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 规格:200*300*1000 材质:热作模 产地/厂家:日本 |
| 公司地址 | 中国 广东 惠州市 中国 |
| 联系电话 | 86 0752 3172400 |

产品详情

| | | | |
|-------|--------------|----|-------|
| 规格 | 200*300*1000 | 材质 | 热作模 |
| 产地/厂家 | 日本 | 直径 | 290以下 |

dha1耐磨性、抗疲劳性优异热作模具钢

特长:

细小球状碳化物均匀分布。

淬透性出色。

抗高温回火软化性强。

耐高温冲击和热疲劳性优异。

抗高温熔损性强。

用途:

用途

使用硬度

用途

使用硬度

| | | | |
|------------------|------------|----------|------------|
| 铝、锌压铸模 | hrc41 ~ 48 | 热剪切刀片 | hrc35 ~ 45 |
| 同上模具附件(柱塞套筒、冲头等) | hrc45 ~ 50 | 热冲压模 | hrc42 ~ 50 |
| 热挤压模 | hrc43 ~ 48 | 其它一般热作工具 | ----- |

化学成分:

| 大同钢号 | jis相应钢号 | c | si | mn | cr | mo | v |
|------|---------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|
| dha1 | skd61 | 0.32-0.42 | 0.80-0.10 | 0.5 | 4.50-5.50 | 1.00-1.50 | 0.80-1.20 |

热处理:

| 锻造温度 | 热处理条件 | | | 硬度 | | 转变点 | | |
|----------|-----------|-------------|-----------|---------|------------|---------|---------|-----|
| | 退火 | 淬火 | 回火 | 退火 (hb) | 淬火回火 (hrc) | ac | ar | ms |
| 1100~900 | 820~870缓冷 | 1000~1050油冷 | 550~650空冷 | 229 | 53 | 847~918 | 769~725 | 320 |