

EVA 法国阿科玛 33-45 高熔脂发泡粘合热熔胶粘合剂电缆改性增粘

| | |
|------|--|
| 产品名称 | EVA 法国阿科玛 33-45 高熔脂发泡粘合热熔胶粘合剂电缆改性增粘 |
| 公司名称 | 江苏硕创新材料有限公司 |
| 价格 | 25.00/千克 |
| 规格参数 | 阿科玛:良好的柔韧性 33-45:出色的相容性 法国:柔软 |
| 公司地址 | 惠山区洛神路6号 |
| 联系电话 | 15861423873 |

产品详情

| 性能项目 | | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 |
|------|-------------------------------|----------------|------------|-------------------|
| 物理性能 | 密度(23 ° C) | ISO1183 | 0.960 | g/cm ³ |
| | 熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16kg) | ASTMD1238 | 38to48 | g/10min |
| | | ISO1133 | 38to48 | g/10min |
| | 醋酸乙烯含量 | InternalMethod | 32.0to34.0 | wt% |
| 机械性能 | 抗张强度(断裂) | ASTMD638 | 9.00 | MPa |
| | 拉伸应力(断裂) | ISO527-2 | 9.00 | MPa |
| | 伸长率(断裂) | ASTMD638 | 900to1101 | % |
| | 拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | 900to1101 | % |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 63 | |
| | | ISO868 | 63 | |
| 热性能 | 维卡软化温度 | ASTMD15252 | <40.0 | ° C |
| | | ISO306/A | <40.0 | ° C |

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|-----|
| 熔融温度 | | ISO11357-3 | 62.0 | ° C |
| RingandBallSofteningPoint3 | | ASTME28 | 107 | ° C |