

PA9T 日本可乐丽 G1300A-M41

产品名称	PA9T 日本可乐丽 G1300A-M41
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	PA9T:PA9T G1300A:G1300A 日本:日本
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

Genestar G1300A-M41

Polyamide 9T

Kuraray Co., Ltd.

30% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

Genestar G1300A-M41 is a 30% glass reinforced injection grade. Main feature of G1300A-M41 are;

Heat resistance

Chemical resistance

Examples of application are;

Gears and bearing retainers

Intercooler tank and turbo duct pipe

物性信息：

基本性能号	E90350-252511	
填料/增强材料	玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量	
特性	耐化学性良好耐热性, 高	
用途	齿轮管道系统汽车领域的应用水箱	
外观	黑色自然色	
加工方法	注射成型	
多点数据	Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Tensile Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)	
物理性能额定值单位制测试方法		1.37
收缩率		
垂直流动方向		0.90
流动方向		0.30
吸水率 (23 ° C, 24 hr)		0.19
机械性能额定值单位制测试方法		190
拉伸应变 (断裂)		2.5
弯曲模量		8800
弯曲应力		270
摩擦系数 1		0.40
磨损量 2		40.0

简支梁弯曲强度测试方法	10
热变形温度测试方法	270
玻璃转化温度	125
熔融温度	300
补充信息	