

# 木工胶 门木地板 硬木 饰面板 集成胶合板 家具

产品名称	木工胶 门木地板 硬木 饰面板 集成胶合板 家具
公司名称	重庆市森宝木胶有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	型号:BX-809 品牌:谭木胶, 笨熊 粘合材料类型:木材类、其他
公司地址	中国 重庆市 梁平县工业园区
联系电话	086 023 53371333 13509028337

## 产品详情

型号	BX-809	品牌	谭木胶, 笨熊
粘合材料类型	木材类、其他	有效物质	98 ( % )
剪切强度	12000 ( MPa )	规格尺寸	18 ( mm )
保质期	6 ( 个月 )	执行标准	国家标准
CAS	9003-20-7		

拼板胶bx-807、808、809

用途实木拼板、指接地板、高档实木家具榫接、结构材胶合等。

双组份；固化速度快、胶合强度高、而候性优异；可常温或高频固化；胶中不含甲醛、苯酚及重金属等有害成份。适合于常见树种的胶合。

### 主剂

型号	bx-807	bx-808	bx-809
外观	乳白色粘稠液体		
粘度	8000-12000cps(25 )		
固体含量	49-51%	41-43%	41-43%
ph	6-6.5		
比重	1.25 ± 0.05		
标准包装	20kg/桶、50kg/桶等		
贮藏	室温条件下贮藏期为6个月，室温升高将使贮藏期缩短。冬季贮藏温度不应低于5 ，以防止冰冻。		

## 固化剂

外观	深棕色液体
粘度	$<0.2\text{pa} \cdot \text{s}(25^\circ\text{C})$
标准包装	3kg/桶、5kg/桶等
贮藏	在室温及密封条件下可存放12个月

## 拼板工艺

主剂与固化剂配比	主剂：固化剂100：10-20（重量比）
活性期	1-2h
涂胶量	200-250g/m <sup>2</sup>
木材含水率	8-12%
固化温度	$>10^\circ\text{C}$
加压时间	45-90minutes
加压压力	3-15kg/cm <sup>2</sup>
卸压后陈放	24-72hours