

聚脲防腐涂料成都豪士漆业公司供应

产品名称	聚脲防腐涂料成都豪士漆业公司供应
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:细度：10um HS-211:附着力：1 成都:固含量：98
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

HS-211型聚脲防腐涂料

(执行标准:GB/T23446-2009)

一、 产品说明

HS-211型聚脲防腐涂料，具有低VOC、高耐候性、高抗冲磨性、高韧性、高粘结性、高抗渗性、易施工等特性，能提高混凝土抗冲磨、抗渗、抗碳化、抗冻融、抗化学侵蚀等耐久性能，同时对金属构件也具有高强防护能力。

二、 应用领域

广泛应用于城市地铁、高速铁路、隧道桥梁、水利机电、石油化工、海洋钻探、军民两用等工程领域。

三、 原料成份

该产品由聚天门冬氨酸酯为主体，搭配环保颜料、活性稀释剂、助剂、脂肪族异氰酸酯配制而成的双组份涂料。

四、 产品性能

项目	技术指标	检测数据
固体含量	96	98
凝胶时间, s	45	30
表干时间, s	120	60
拉伸强度, Mpa	10	13
断裂伸长率, %	300	390
撕裂强度, N/mm	40	51
低温弯折性,	-35	合格
不透水性	0.4Mpa, 两小时不透水	合格
加热伸缩率, %	伸长 1.0	0.7
	收缩 1.0	0.3
粘接强度, Mpa	2.0	5.2
吸水率, %	5.0	1.6
耐加热老化	1000小时无变形及裂纹	合格
耐人工气候老化	2000小时无变形及裂纹	合格

五、 施工说明

稀释剂：X-10

固化比例：5:1

调漆比例：无气喷涂：0-5%；有气喷涂：10-20%；刷涂/辊涂：5-10%

干燥条件：室温条件下12小时实干；

施工方式：采用辊涂、刷涂、喷涂方式操作均可；无不良影响，每道干膜厚度 60m

理论涂布率：0.2kg/m²（60m干膜厚度）

六、 注意事项

涂料在使用前请充分搅拌均匀，以免因沉底而影响到产品本身的性能；

施工及干燥时底材温度应高于10℃且至少高于露点温度3℃；

施工前必须将“铁皮”、“泥土”、“焊渣”、“油污”、“铁锈”处理干净或进行抛丸处理；

一次性涂装厚度不要超过100微米，防止出现起沸子的异常现象，如需达到厚度，请分开多次涂装；

加入固化剂后，适用期较短，应立即使用。