

无机硅酸锌底漆成都豪士漆业公司供应

产品名称	无机硅酸锌底漆成都豪士漆业公司供应
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:细度：10um HS-400:附着力：1 成都:固含量：60
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

HS-400型无机硅酸锌底漆

一、 产品说明

HS-400型无机硅酸锌底漆专为钢铁件防腐要求而设计，无机硅酸锌底漆专为需要烧焊、切割和车间金属表面防腐而设计，此产品在具有附着力优，干速快、遮盖力好、施工性能优、防腐性能优、烧焊半径极小等特性，耐盐雾性能可以达到300H以上不起泡。

二、 应用领域

广泛用于各类大型公路桥梁钢构、公路支座、铁路支座、集装箱、工程机械、车辆、机床、变压器、变电站、石油石化、船舶、钢构等行业。

三、 原料成份

该产品由醇溶性PVB、正硅酸乙酯固化剂锌粉、防锈颜料、助剂及有机溶剂通过精心设计而成的双组份反应型防腐漆。

四、 产品特性

检测项目	检测标准	执行标准
颜色及外观	灰色，漆膜平整光滑	GB/T1721
粘度，S (ISO 6)	30	GB/T6753.3-98

不挥发份，%	60	GB/T1735
表干，h	0.5	GB/T1728
比重KG/L	1.7	GB/T6750
实干，h	2	GB/T1728
弯曲性能，mm	2	GB/T1731
附着力，MPa	3	GB/T5210
耐盐雾性，h	300h，样板表面无红锈可以有轻微起泡，划痕处12h无红锈	GB/T1771
耐温性	400 *1h漆膜表面完整	GB/T 1735
适用期，h	2	
施工性能	喷涂、刷涂无不良影响，每道干膜厚度不小于40m	

五、 施工说明

稀释剂：X-34

配套固化剂：HS-400B

固化比例：A：B=4：1（加入固化剂后请在2小时内使用完）。

调漆比例：无气喷涂：0-2%稀释剂；有气喷涂：5-10%稀释剂；刷涂/辊涂：3-8%稀释剂

干燥条件：室温条件下2小时实干；

施工方式：采用辊涂、刷涂、喷涂方式操作均可；无不良影响，每道干膜厚度 40m

建议施工厚度：30-60 μ m

理论涂布率：0.22/m²（40m干膜厚度）

六、 注意事项

无机类涂料建议施工厚度为30-60 μ m之间，过高的漆膜厚度会降低涂层的附着力和柔韧性能。

无机类涂料在施工前，底材表面必须严格进行喷砂抛丸除锈，底材粗糙度必须 Sa2.5级，

施工前必须将“铁皮”、“泥土”、“焊渣”、“油污”、“铁锈”等杂质处理干净。

涂料在使用前请充分搅拌均匀，以免因沉底而影响到产品本身的性能；

施工及干燥时底材温度应高于5 且至少高于露点温度3 ；