

# 特制红丹防锈漆成都豪士漆业公司供应

产品名称	特制红丹防锈漆成都豪士漆业公司供应
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:细度：10um HS-300:附着力：1 成都:固含量：80
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

## 产品详情

### HS-300型特制红丹防锈漆

( TB/T 1527-2011 )

#### 一、 产品说明

HS-300型 特制红丹防锈漆专为铁路桥梁钢构而设计，此产品具有干速快、施工性优异、防锈性能优异，可任意采用刷涂、辊涂及喷涂方式进行施工。

#### 二、 应用领域

广泛用于各类大型钢构、桥梁、机床、机器、变压器、船舶行业。

#### 三、 原料成份

该产品由改性醇酸树脂、国标红丹粉、防锈颜料、体质颜料、有机助剂及有机溶剂通过精心设计而成的单组份气干型油漆。

#### 四、 产品特性

颜 色：桔红色粘稠状液体

原油粘度：80S ( 25 条件下，涂6杯 )

表 观：漆膜平整光滑

不挥发物含量：80.2%

细 度：50m

附着力：5MPa

耐冲击性：50cm

弯曲性能：2mm

表 干：30min

实 干：12h

耐盐水性：浸泡于3%的盐水中144小时漆膜不起泡、不生锈、不脱落；

耐盐雾性：按照GB/T1765-79标准要求制作测试干板，按照GB/T1771-2007标准要求测试耐盐雾性能，600小时后，漆膜无起泡、无生锈等异常；

贮存稳定性：沉降程度 6级、结皮 6级

## 五、 施工说明

稀 释 剂：X-6

调漆比例：无气喷涂：5-10%稀料；有气喷涂：10-15%稀料；刷涂/辊涂：0-5%稀料

干燥条件：室温条件下24小时实干；

施工方式：采用辊涂、刷涂、喷涂方式操作均可；无不良影响，每道干膜厚度 35m

理论涂布率：0.15-0.2kg/m<sup>2</sup>（30-40m干膜厚度）

## 六、 注意事项

油漆在使用前请充分搅拌均匀，以免因沉底而影响到产品本身的性能；

钢材：喷砂处理达ISO标准Sa2.5级，清除铁锈、氧化物和其他所有污物，喷砂表面粗糙度50-100mm；

施工及干燥时底材温度应高于10℃且至少高于露点温度3℃；

刷涂时需根据现场温度、工件大小而适当调整稀释剂的添加量，确保在无刷痕的前提下不流挂；

此类油漆属于溶剂型涂料，必须避免吸入漆雾和溶剂，并尽量不使皮肤和眼睛暴露，避免接触到未干的油漆；

请将油漆放置25℃室内保存，远离火种！有效保质期为1年。