

醇酸铁红快干底漆成都豪士漆业公司供应

产品名称	醇酸铁红快干底漆成都豪士漆业公司供应
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:细度：10um HS-302:附着力：1 成都:固含量：70
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

HS-302型醇酸铁红快干底漆

产品简述：这是成都市豪士漆业有限责任公司在常规醇酸铁红底漆的基础上，加入氧化云铁、防腐添加剂、稳锈剂、快干助剂、特种添加剂等，经先进工艺制备而成的单组份底漆，具有施工方便，防锈性优，硬度较好，干燥速度快等优点，耐热温度可达120℃，允许5~10%的锈蚀残留等突出特点。

推荐用途：可用于钢铁在一般腐蚀环境下的防锈打底，可与醇酸、酚醛、调合漆、沥青漆等配套使用。

技术参数	颜色	铁红色
	粘度(涂-4杯)(23℃), s	70
	固体含量, %	60
	理论涂布面积与膜厚	4~6m ² /kg, 干膜40~50μm
	表干与实干时间(23℃), h	表干5, 实干24
	完全固化时间, d	7
施工参数	施工方法	喷涂、刷涂、辊涂
	稀释剂用量, %	配套专用稀释剂, 20~30%

表面处理：施工于无尘、无油脂、干燥的表面。如对于新钢铁，表面清洁度处理到Sa1或St2级即可直接涂装。对其它施工表面，要求清洁干燥，无油脂、尘埃等污染物，除去疏松的锈层、氧化皮和旧漆膜，清洁方法可采用人工机械清洗或高压水冲洗并干燥表面。施工温度应在5℃以上，如在旧漆皮表面施工应拉

毛旧漆表面。

储存与包装： 储存：存于通风干燥处，产品储存期为一年。

包装：漆料20kg/桶，稀释剂15 kg/桶

卫生与安全：

- 1.避免呼吸溶剂挥发气及漆雾，眼睛与皮肤不得接触本品。如眼睛接触本品，应立即用大量清水清洗，并尽快送医；如皮肤接触本品，要立即用适宜的洗涤剂或肥皂和水清洗。
- 2.施工场所应提供足够的通风，远离一切火星与明火。
- 3.严禁在施工现场吸烟。

备 注：

- 1.配制方法：打开桶盖后彻底搅拌至桶底无沉淀物即可使用，如粘度太大，可适当添加醇酸漆专用稀释剂。
- 2.理论涂布面积：是指不考虑实际施工时的涂装环境、涂装方法、涂装技术、表面状况及结构、形状、表面积大小等的影响时的防腐漆消耗量。
- 3.漆膜实际干燥时间一般与空气流动、温度、膜厚和涂层数有关，并受到这些因素的影响。因此，施工时须注意这些因素。
- 4.工具清洗：用醇酸漆配套专用稀释剂清洗。
- 5.后一道面漆涂装完工后，须自固化7天后才能投入使用。如果环境温度低于10℃，自固化时间还须适当延长。