

醇酸磁漆成都豪士漆业供应

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 醇酸磁漆成都豪士漆业供应 |
| 公司名称 | 成都市豪士漆业有限责任公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 豪士丹顿:细度：10um HS-304:附着力：1 成都:固含量：70 |
| 公司地址 | 成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号 |
| 联系电话 | 028-60222296 13808051677 |

产品详情

成都醇酸磁漆|四川醇酸磁漆|云南醇酸磁漆|昆明醇酸磁漆|贵州醇酸磁漆|贵阳醇酸磁漆

HS-304型醇酸磁漆

产品简述：这是成都市豪士漆业有限责任公司在常规醇酸防腐漆的基础上，加入特种改性剂、防腐助剂、快干添加剂等，经先进工艺制备而成的单组份面漆，具有较好的光泽和物理机械性能，有一定的户外耐候性，防潮性能优，耐大气腐蚀等突出优点。

推荐用途：可作为普通金属材料等防腐装饰面漆。

| | | |
|------|--------------------|-------------------------------------|
| 技术参数 | 颜色 | 各色 |
| | 粘度(涂-4杯) (23) , s | 70 |
| | 固体含量, % | 50 |
| | 理论涂布面积与膜厚 | 4 ~ 5m ² /kg, 干膜30 ~ 50m |
| | 表干与实干时间 (23) , h | 表干5, 实干18 |
| | 完全固化时间, d | 7 |
| 施工参数 | 施工方法 | 喷涂、刷涂、辊涂 |
| | 稀释剂用量, % | 配套专用稀释剂, 5 ~ 15 |

表面处理：施工于无尘、无油脂和干燥的表面。如对于新钢铁，表面清洁度处理到Sa1或St2级即可直接涂装。对其他施工表面，要求清洁干燥，无油脂、尘埃等污染物，除去疏松的锈层、氧化皮和旧漆膜，清

洁方法可采用人工机械清洗或高压水冲洗，并干燥。施工温度应在5℃以上，如在旧漆皮表面施工应拉毛旧漆表面。

储存与包装： 储存：存于通风干燥处，产品储存期为一年。

包装：20kg/桶 稀释剂：15kg/桶

卫生与安全：

1.避免呼吸溶剂挥发气及漆雾，眼睛与皮肤不得接触本品。如眼睛接触本品，应立即用大量清水清洗，并尽快送医；如皮肤接触本品，要立即用适宜的洗涤剂或肥皂和水清洗。

2.施工场所应提供足够的通风，远离一切火星与明火。

3.严禁在施工现场吸烟。

备 注：

1.配制方法：打开桶盖后彻底搅拌至桶底无沉淀物即可使用，如粘度太大，可适当添加醇酸漆专用稀释剂。

2.理论涂布面积：是指不考虑实际施工时的涂装环境、涂装方法、涂装技术、表面状况及结构、形状、表面积大小等的影响时的防腐漆消耗量。

3.漆膜实际干燥时间一般与空气流动、温度、膜厚和涂层数有关，并受到这些因素的影响。因此，施工时须注意这些因素。

4.工具清洗：用醇酸磁漆配套专用稀释剂清洗。

5.后一道面漆涂装完工后，须自固化7天后才能投入使用。如果环境温度低于10℃，自固化时间还须适当延长。