

自干尼龙加玻纤丝印油墨

产品名称	自干尼龙加玻纤丝印油墨
公司名称	凯贤实业（上海）有限公司
价格	220.00/公斤
规格参数	品牌:欧莱斯 型号:MPA 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路5358号3层J1151室（注册地址）
联系电话	18485540838

产品详情

防水尼龙布丝印油墨

承印物:产品举例:产品特性:产品技术参数:使用说明:常规颜色编号:注意事项:产品包装:存储条件:

防水尼龙布、无防水布、箱包布、牛津布

太阳伞、遮阳篷、手袋、书包、衣、帽等

高光泽、柔软性优良、对防水尼龙布有良好的附着力

亮光

柔软性优

遮盖性

附着力好

环保

测试项目 附着力 耐迁移 耐刮性 耐磨性 耐揉性 耐水性

测试结果 优 4-5级 4-5级 4-5级 5级 3-4级

项目 色相 色浓度 细度 粘度 光泽度 流动度 固含量

技术参数 参照色卡 8%-15% 7 μ m以下 200-280p 75-85 10-15mm/s 45%

网板：150—300目聚脂丝网印版

胶刮：建议使用65-85度聚氨酯胶刮

参考用量：200目网板印刷约为30m²/kg

干燥：自然挥发干燥（表干7-15分钟、实干24小时以上）或100℃以下热风吹干

选用溶剂：719快干水、718中干水或783慢干水、环己酮，因印刷环境温度不同进行适当选择

网板清洗：选用有机溶剂清洗（如：007洗网水）

100透明 102白色 103特白 201深黄 203原黄 206柠黄

300玫红 302大红 304珠红 305桔红 309桃红 3038耐光紫桃红

401紫色 4010紫色 403原蓝 404群青 408翠蓝 500绝缘黑

501黑色 601绿色 801银浆 901青金浆 902红金浆 131荧光黄

133荧光红 134荧光橙 135荧光桃红 148荧光蓝 141荧光紫

1、使用溶剂稀释油墨时，请注意溶剂的溶解力，如果溶解力太弱则容易产生油墨返粗现象，这时就必须换用溶解力较强的溶剂。

2、印刷底面有PVC腹膜的箱包布时，因PVC的耐溶剂性较差，容易造成印刷品叠压时图案粘花，所以在收料时注意油墨的干燥情况，同时避免过多重叠。

3、印刷底面有PVC腹膜的箱包布时，因PVC中含有大量的增塑剂，容易造成颜色的迁移。使用时要特别注意选择耐渗透性较好的油墨色号。

4、因市场上防水尼龙布种类繁多，特别是防水处理各有不同，该油墨可能对某些防水尼龙布（如：表面镀银布）附着力较差，所以在使用时要特别注意进行严格的产前测试。

5、印刷防水尼龙布时，为了提高附着力可加入适量（5%-8%）9004催化剂提高油墨的附着力，加入催化剂的油墨请在8小时内用完，否则油墨可能结块报废。

1公斤装、5公斤装、20公斤装

5 —25 条件下可存放两年，避免强光照射、防接触强酸、强碱。