

环氧沥青防腐漆

产品名称	环氧沥青防腐漆
公司名称	青岛百威制漆有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	
公司地址	青岛胶南王台黄山经济区
联系电话	0532-82775158 15166602586

产品详情

环氧沥青防腐漆 一、产品特点：环氧沥青防腐漆为甲、乙两组份，甲组份由环氧树脂，煤焦沥青，铝粉，防锈颜料，助剂等经研磨调制而成。乙组份为固化剂，该漆具有优良的耐水性和较好的附着力，硬度大，耐磨，三防性能尤为突出，可直接涂于钢铁表面，亦可做中层漆。二、环氧沥青防腐漆应用范围：适用于海港、船舶、石油平台、海上设施、桥梁、矿山、水电站、地下管线等。

三、环氧沥青防腐漆技术要求：1、颜色 棕黄色

2、闪点 甲组份28 乙组份25 3、干燥时间25

表干 1小时 实干 24小时 完全固化 7天 4、漆膜厚度

湿膜80微米，干膜约45微米 5、理论用漆量 约150g/m²

6、配比(重量比) 甲:乙=9:17、涂漆间隔时间25 1~3天

8、适用期 甲乙组份混合后静置30分钟后使用，6小时内用完

9、稀释剂 环氧漆稀释剂 10、前道漆配套

环氧富锌底漆，无机硅酸锌底漆，环氧红丹防锈漆 11、后道漆配套

环氧系列中层漆、面漆、磁漆，橡胶系列面漆，丙烯酸漆类、醇酸类 12、涂装方式

可根据不同情况选用刷涂、滚涂，无空气高压喷涂。

四、环氧沥青防腐漆表面处理、施工条件及安全贮运：1、喷砂或抛丸处理到GB8923-83中的Sa2.5级或St3级，涂有车间底漆的表面应将漆膜损伤和锈蚀处二次除锈，达到Sa2.5级或St3级。

已产生锌盐的车间底漆表面应采取扫砂或用高压淡水清除锌盐，焊缝及烧损部位处理至Sa2.5级或St3级。

2、钢铁表面温度高于周围空气露点温度3℃以上可以施工。相对湿度大于85%不能施工。施工最佳温度10-30℃，严禁在雨、雪、雾、霜、露及大风条件下施工。3、运输过程中避免碰撞、日晒、雨淋、远离

火源，存放于阴凉通风的室内仓库，存储期一年（超过存储期，经检验合格仍可使用）。4、施工环境

应有良好的通风条件，施工现场严禁烟火。油漆施工人员必须佩戴好安全防护用具，防止漆雾吸入体内

，油漆溅到皮肤后，需用肥皂清洗，必要时找医生处理。