

# 河南防水JS复合防水涂料

产品名称	河南防水JS复合防水涂料
公司名称	河南阳光防水科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省郑州市瑞达路梧桐街交叉口向西100米路北
联系电话	86-037166297711 15538086111

## 产品详情

河南防水 防水剂 防水材料 郑州防水 堵漏工程 防水堵漏工程 专业堵漏 防水涂料 阳光防水  
新型环保型防水材料 防水工程 工程防水 鹤壁防水 防水堵漏

js复合防水涂料

(双组分纳米硅系列)

js复合防水涂料的性能及用途 (河南阳光防水科技有限公司官方网址<http://www.ygfs.com>, 销售热线: 1321 3408181, 0392-3320222, 咨询qq: 756543491)

河南阳光防水科技有限公司生产的聚合物水泥基防水涂料是建设部、科技部等六部委大力推荐的新型绿色环保防水材料。js复合防水涂料是以高分子丙烯酸酯聚合物乳液为液料,配以水泥等无机粉料复合而成的双组份、水性防水涂料。js复合防水涂料既具有高分子材料的高弹性,又有无机材料良好的耐久性等优点,涂刷后可形成高弹性高强度的防水涂膜,耐水性、耐候性、耐久性优良;无毒、无味、无污染,可在潮湿基面施工,能与基面及水泥砂浆等各类材料牢固粘结;在立面、斜面和顶面上施工不流淌;耐高温可达100。在各种新旧建筑及构筑物(例:房屋的屋面、地下、外墙、卫浴间以及隧道、桥梁、水池等)防水工程均可使用,操作方便,施工简单;并可根据需要配制成彩色涂层。河南阳光防水科技有限公司生产的产品js复合防水涂料分为型和型,技术指标符合jc/t894-2001。

二、js复合防水涂料的使用方法 (河南阳光防水科技有限公司官方网址<http://www.ygfs.com>, 销售热线: 1 3213408181, 0392-3320222, 咨询qq: 756543491)

1、基面必须平整、坚固、干净、无明水，不平整处须先找平，阴阳角应做成圆弧角。 2、按js复合防水涂料规定比例取料，如需要加水，先加在液料中，用搅拌器边搅拌边加入。充分搅拌均匀直至料中不含团粒（搅拌时间3分钟以上，最好不用手搅拌）。打底层涂料的配比的配比：液料：粉料：水=（ ）10：10：10，（ ）10：10：10，用量约0.5kg/m<sup>2</sup>；下层、中层和上层涂料按重量计配比为：液料：粉料：水=（ ）10：7：0-1，（ ）10：10：0-2，每层约1kg/m<sup>2</sup>。上层涂料可加颜料以形成彩色防水层。在规定的加水范围内，斜面、顶面或立面施工不加或少加，平面施工应多加些。每平方米用量3~4kg，施工厚度1.5—2mm。 3、选择适当的工具（滚子、刷子、或刮板等），依照相应工法，按打底层 下层 中层 上层的次序逐层完成。 4、砂浆保护层或装饰层施工，须在防水层完成2天后进行。抹砂浆时，为了方便施工，应在防水层最后一遍涂刷后，立即撒上干净的中粗砂。如果采用液料：粉料=10：20-30调成腻子状，也可用作粘结、密封材料。 三、js复合防水涂料的注意事项（河南阳光防水科技有限公司官方网址<http://www.ygfs.com>，销售热线：13213408181，0392-3320222，咨询qq：756543491） 1、若js复合防水涂料（尤其是打底层）有沉淀应随时搅拌均匀。 2、js复合防水涂料涂层要尽量均匀，不能有局部沉积，并要求多滚刷几次以使涂料与基层之间无气泡，粘结密实。 3、每层涂层必须按规定用量取料，切不能过厚或过薄，若最后防水层厚度不够，可加涂一层或数层，涂刷总层数不少于3层。 4、各层之间的时间间隔以前一层涂膜干燥不粘为准，一般需要3-6小时，现场温度低、湿度大、通风差，干燥时间长些；反之短些。 5、不能在5℃以下或雨中施工，不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工，否则会影响成膜。 四、js复合防水涂料的储运与保质期（河南阳光防水科技有限公司官方网址<http://www.ygfs.com>，销售热线：13213408181，0392-3320222，咨询qq：756543491） js复合防水涂料必须密封保存，储运中防止冰冻、曝晒及包装容器破损；储运环境温度5~25℃，保质期12个月。

河南阳光防水豫北分部：河南省鹤壁市华山路70号

销售热线：13213408181 0392-3320222 传真：0392-6995868

e-mail:ygfs@163.com 网址：<http://www.ygfs.com>

在线qq: 756543491

24小时服务热线：400-779-8611