

高氯化聚乙烯防腐面漆

产品名称	高氯化聚乙烯防腐面漆
公司名称	青岛百威制漆有限公司
价格	21.00/公斤
规格参数	
公司地址	青岛胶南王台黄山经济区
联系电话	0532-82775158 15166602586

产品详情

高氯化聚乙烯防腐面漆 一、产品特点：高氯化聚乙烯防腐面漆是由高氯化聚乙烯、各种颜料、防腐颜料、助剂等经研磨调制而成，该漆常温固化，使用方便，可在-15 ~50 条件下施工。该漆具有优良的耐酸、碱、盐及多种化学药品性能，抗潮气、水气、有优异的耐候性，漆膜无毒，有阻燃性。

二、高氯化聚乙烯防腐面漆应用范围：

适用于船舶、化工设备、贮槽、管线、桥梁、矿山设备、钢梁结构及水泥、木材的防腐保护之用。

三、高氯化聚乙烯防腐面漆技术要求：1、颜色 各色

2、闪点 28 3、干燥时间25 面干 30分钟

实干 18小时 4、漆膜厚度 湿膜70微米，干膜约30微米

5、理论用漆量 约120g/m² 6、涂漆间隔时间25 16小时~3天

7、建议膜厚 2~3道 干膜约60 - 100微米

8、稀释剂 高氯化聚乙烯专用稀释剂 9、前道漆配套

高氯化聚乙烯中层漆或底漆 10、涂装方式

不同情况选择刷涂、滚涂、无空气高压喷涂

四、高氯化聚乙烯防腐面漆表面处理、施工条件及安全贮运：

1、被涂物表面漆膜完好，无水、油污、灰尘等，底漆如超过间隔期限，应进行拉毛处理。2、钢铁表面温度高于周围空气露点温度3 以上可以施工，相对湿度大于85%时不能施工。施工温度10 - 30 ，严禁在雨、雪、雾、霜、露及大风条件下施工。3、运输过程中避免碰撞、日晒、雨淋、远离火源，存放于阴凉通风的室内仓库，存储期一年（超过存储期，经检验合格仍可使用）。4、施工环境应有良好的通风条件，施工现场严禁烟火。油漆施工人员必须佩戴好安全防护用具，防止漆雾吸入体内，油漆溅到皮肤后，需用肥皂清洗，必要时找医生处理。