

河南防水高效浓缩有机硅防水剂

产品名称	河南防水高效浓缩有机硅防水剂
公司名称	河南阳光防水科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省郑州市瑞达路梧桐街交叉口向西100米路北
联系电话	86-037166297711 15538086111

产品详情

河南防水 防水剂 防水材料 郑州防水 堵漏工程 防水堵漏工程 专业堵漏 防水涂料 阳光防水
新型环保型防水材料 防水工程 工程防水 鹤壁防水 防水堵漏

有机硅防水剂

一、有机硅防水剂的性能及用途（河南阳光防水科技有限公司官方网址<http://www.ygfs.com>）

河南阳光防水科技有限公司生产的有机硅防水剂是一种新型刚性建筑防水材料，具有良好的渗透结晶性。有机硅防水剂分子结构中的硅醇基与硅酸盐材料中的硅醇基反应脱水交联，从而实现“反毛细管效应”形成优异的憎水层，同时具有微膨胀、增加密实度功能。这就是有机硅防水剂具有高效防水作用的机理。

有机硅防水剂为无色或淡黄色液体，密度1.16~1.2，pH值12~13，固含量 20%，无毒，无刺激味，不易燃，不挥发，对钢筋无锈蚀。防水性能可靠，防水寿命长久，耐酸碱、耐候性优良。应用于砂浆抗渗性能 s14，应用于混凝土抗渗性能 s18，施工安全，操作简便，造价合理（河南阳光防水科技有限公司官方网址<http://www.ygfs.com>，销售热线：13213408181，0392-3320222，咨询qq：756543491）。

有机硅防水剂适用于地下人防工程、涵洞、桥梁、堤坝、大型水电站、引水工程、各种水池、水塔、游泳池、净水池、污水池、卫生间、垃圾处理厂、电梯井、屋面找平层、内外墙面粉刷层等场合。（河南

阳光防水科技有限公司官方网址<http://www.ygfs.com>，销售热线：13213408181，0392-3320222，咨询qq：756543491）在混凝土、砂浆、石灰、涂料、石棉、珍珠岩、无机织物等非金属矿类材料中掺入使用或喷涂使用均有优异的防水作用。有机硅防水剂用于石油钻井，可有效地防止井壁塌陷，提高钻井效率。执行标准：jc474 - 1999〔砂浆、混凝土防水剂〕标准。

二、有机硅防水剂的施工方法（河南阳光防水科技有限公司官方网址<http://www.ygfs.com>，销售热线：13213408181，0392-3320222，咨询qq：756543491）

1、防水砂浆施工：清理基层泥沙、杂物、油污等；灰砂比控制在1:2.5~3(32.5r级以上硅酸盐水泥、中砂、含泥量小于3%)，水灰比 0.5。纯有机硅防水剂用量占水泥用量的3~5%，为保证混合均匀，应当先将有机硅防水剂与砂浆配比量的水混合均匀再加水泥和沙子。抹防水层分两层施工（每层10mm厚）。底层先抹素灰浆1mm,再抹防水砂浆层，初凝时压实，用木抹子搓成麻面；抹第二层防水砂浆后赶光压实（如需装饰施工，必需搓成麻面）。按正常洒水养护，喷洒水泥养护剂效果更佳。

2、防水混凝土施工：纯有机硅防水剂量占水泥用量的1%，均匀掺入配制混凝土，与普通混凝土施工方法相同。为保证混合均匀，应当先将有机硅防水剂与混凝土配比量的水混合均匀再加水泥、沙子和石子。

3、渗漏维修施工：原基层光面时需凿成麻面，清洗浮灰后，做素灰浆结合层，再抹防水砂浆层。正在漏水部位必先堵漏止水。阴阳角要做成圆角，并压实。留茬要坡形（接茬宽度100~150mm），接茬时先用素灰浆做结合层，再抹防水砂浆层。（河南阳光防水科技有限公司官方网址<http://www.ygfs.com>，销售热线：13213408181，0392-3320222，咨询qq：756543491）

4、喷涂抗渗施工：有机硅防水剂加8倍清水稀释后喷涂于水泥面、砖、瓦、石膏板、普通涂料墙等吸水性无机建材表面用于抗渗防潮处理，具有优良的效果。

三、有机硅防水剂的注意事项（河南阳光防水科技有限公司官方网址<http://www.ygfs.com>，销售热线：13213408181，0392-3320222，咨询qq：756543491）

1、有机硅防水剂冬季施工时，可与亚硝酸钠类防冻剂配合使用。

2、有机硅防水剂（<http://www.ygfs.com>）为一般性化学物品，施工人员在储运及使用中应小心勿溅到面部，尤其不得溅入眼内，否则立即用大量清水冲洗或请医生处理。操作时戴上劳保手套、防护眼镜，穿好工作服，避免有机硅防水剂接触皮肤。

3、有机硅防水剂在运输及使用中不得接触锌、铝、锡等较活泼金属，不能用铁质金属容器储存，以免发生化学反应引起产品变质及容器被腐蚀。

四、有机硅防水剂的储运与保质期（河南阳光防水科技有限公司官方网址<http://www.ygfs.com>，销售热线：13213408181，0392-3320222，咨询qq：756543491）：

有机硅防水剂储运中防止雨淋、曝晒及包装容器破损；储运环境温度0~30℃，保质期三年。

河南阳光防水豫北分部：河南省鹤壁市华山路70号

销售热线：13213408181 0392-3320222 传真：0392-6995868

e-mail:ygfs@163.com 网址：<http://www.ygfs.com>

在线qq: 756543491

24小时服务热线：400-779-8611